



MultiColl-Express

Bespalviai, universalūs PUR super klijai

Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	1200
	Pakuotė	15 x 310 ml
	Pakuotės rūšis	Plastikinė tūbelė
	Pakuotės kodas	15
	Artikulo Nr.	
Bespalvis/Farblos	1571	■

Išėiga

Apie 5–15 g/m² tepant juostomis, apie 50 g/m² taškuojant



Panaudojimo sritys



- Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
- Universalus naudojimas
- Medienai, metalui, keramikai, plastikui, stiroporui ir stiklui
- Baldų, plokščių, profilių ir durų sandarinimo medžiagų montavimui
- Medinių langų ir durų klijavimui
- Netinka PE, PP, PTFE ir silikonui

Savybės



- Vienkomponentis produktas
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Labai stiprūs klijai, nepaliekantys dėmių
- Nesimato kljavimo vietų
- Atsparūs vandeniui pagal EN 204:D4
- Nenubėga, išlygina nelygumus

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	apie 1,1 g/ml
Atviroji pauzė	apie 5 min. (+20 °C/65 % santyk. dr.)
Suspaudimo trukmė	mažiausiai 60 min. (+20 °C/65 % santyk. dr.)
Darbinės temperatūros diapazonas	nuo -30 °C iki +100 °C
Sanklijos atsparumas šlyčiai (mediena/mediena)	> 10 N/mm ²
Atsparumas vandeniui (DIN EN 204)	D4


Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- „Remmers“ vidaus patalpų medienos lakai
- „Induline“ dangos sistema
- Lazūrinių dažų bei lakų sistemos profesionaliam dažymui ir staliaus darbams

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas.
- **Paruošimas**
Tapetai, dažų dangos ar spalvoti sluoksniai nėra tinkamas kljavimo pagrindas, todėl juos reikia pašalinti.

**Apdorojimas****■ Apdoravimo sąlygos**

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +35 °C.

Apdorojimas naudojant sandarinimo pistoletą.

Siekiant didžiausio galimo klijų sukibimo ir kuo greitesnio sukietėjimo, klijuojamas dalis šiek tiek sudrėkinti. Klijuojant dvi neporėtas medžiagas, šiek tiek sudrėkinti tik vieną iš jų. Užtepti klijų ant vienos klijuojamos dalies ir per 5 min. sulipdyti abi klijuojamas dalis, jas stipriai suspaudžiant arba, prireikus, kartu lengvai pastumiant ar pasukant. Geresnis klijavimo rezultatas pasiekiamas papildomai prispaudus suklijuotas dalis (mažiausiai 60 min.). Kol klijai kietėja, suklijuotų dalių negalima judinti. Klijus galima taškuoti arba tepti juostelėmis.

Darbo įrankiai / valymas

Dar neišdžiūvusį produktą valyti skiedikliu ir teptukų valikliu „Verdünnung und Pinselreiniger“ arba priemone „V 101“. Pridžiūvusį produktą galima pašalinti tik mechaniškai.

Remmers įrankiai**➤ Dichtstoffpistole (4701)****Sandėliavimas / galiojimas**

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsi, sausi ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.