




Montageschaum 1K

Jednosložková, vlhkostí vytvrzující PU pěna pro izolaci, lepení a plnění



Dostupnost	
Počet kusů na paletě	672
Balení	12 x 500 ml
Typ balení	aerosolová dóza
Kód obalu	12
Číslo výrobku	
1586	■

Spotřeba

V závislosti na použití
Výtěžnost: při 500 ml: cca 15 l/dóza (napěněno)
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití



- Obecné montážní a těsnící práce v interiéru (stavební materiál třídy B2 dle DIN 4102)
- Montáž rámu dveří a oken
- Plnění a utěsnění spár a dutin
- Lepení izolačních materiálů, zdiva, dřeva, plechu a různých plastů

Vlastnosti výrobku

- Speciálně pro zpracování bez pistole
- Vysoký výtěžek pěny
- Vynikající zvuková a tepelná izolace
- Nerozložitelný
- Rezistentní vůči hnilobě
- Odolnost vůči vodě, oleji, benzínu, louhům a různým rozpouštědlům

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Barevný odstín	Champagner
Expanze	Cca 200 %

■ V plně zreagovaném stavu

Hustota (20° C)	Cca 25 kg/m ³
Pevnost v tahu	Cca 7 N/cm ²
Odolnost proti teplotě	Cca -40 °C až +90 °C
Tepelná vodivost λ	0,035 W/(m•k)
Reakce na oheň (DIN 4102)	B2

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **Allg. bauaufs. Prüfzeugnis (B2 - DIN 4102)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být zbavený nečistot, prachu, volných součástí, oleje a mastnoty.
- **Příprava podkladu**
Podklad dobře navlhčete.
Před každým použitím obal důkladně protřepejte.
Umístěte úhlový adaptér.



Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +35 °C.

Používejte materiál podle určení.

Upozornění při zpracování

Nepoužívejte s protipožárními dveřmi.

■ Schnutí

Nelepí se: po 20 minutách (při +20 °C)

Lze řezat: po 45 minutách (při +20 °C)

Zatížitelný: po 24 hodinách (při +20 °C)

Upozornění

Vždy vytvořte testovací plochy!

Nádobu neohřívejte nad +50 °C.

Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.


Náradí / čištění

Vytvrzená pěna je nerozpustná.

Nečistoty okamžitě odstraňte čističem pěny.

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při zpracování používejte respirátor Typ A (hnědý).

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.