




Montageschuim 1K

Vochtuithardend 1K PU-schuim voor isoleren, verlijmen en afdichten



Leverbaar	
Aantal per pallet	672
Grootte / hoeveelheid	12 x 500 ml
verpakkingscode	12
art.nr.	
1586	■

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing
 Rendement: bij 500 ml: ca. 15 ltr/bus (uitgeschuimd)
 Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Algemene montage- en afdichtingswerkzaamheden in interieurbouw (bouwstofklasse conform 4102)
- Montage van deur- en raamkozijnen
- Het vullen en afdichten van holle ruimtes en voegen
- Het verlijmen van isolatiemateriaal, metselwerk, hout, metaalplaat en diverse kunststoffen



Eigenschappen

- Speciaal voor verwerking zonder pistool
- Hoge schuimopbrengst
- Uitstekende isolatie, geluids- en warmte-isolerend
- Verrot niet
- Bestand tegen verrotting
- Bestand tegen water, olie, benzine, logen en diverse lossingsmiddelen



Technische gegevens

In aangeleverde toestand

Kleur	Champagne
Expansie	Ca. 200 %
Na-expansie	40 - 100%
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Warmtegeleiding λ	0,03 – 0,04 W/(m·k)
Brandklasse	B2 conform DIN 4102

In uitgereageerde toestand

Treksterkte	14 N/mm ²
-------------	----------------------

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ **Algemeen bouwkundig certificaat (B2 - DIN 4102)**

Mogelijke systeemproducten

➤ **Schuimreiniger (1099)**

Werkvoorbereiding

Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet ontdaan zijn van vuil, stof, losse delen olie en vet.

Vorbereiding

Ondergrond goed vochtig maken.
De bus voor ieder gebruik goed schudden.
Hoekstuk plaatsn.

Verwerking



Verwerkingsrichtlijnen

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 35°C.
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C.

Het materiaal conform de plaatselijke voorschriften verwijderen.

Verwerkingstip

Niet bij branddeuren aanbrengen.

Droging

Kleefvrij: na ca. 10 minuten (bij +20°C)
Te snijden: na 20 minuten (bij +20°C)
Te belasten: na 4 uur bij (+20°C)

Opmerking

Altijd een proefvlak opzetten!
Bus niet verhitten boven 50°C.
Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging

Uitgehard schuim is niet oplosbaar.
Verontreinigingen direct met Schuimreiniger verwijderen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de verwerking adembescherming type A (bruin) gebruiken.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.