



Montageschaum 1K

Jednozložková, vlhkostou vytvrdzujúca PU pena na izoláciu, lepenie a plnenie



Dostupnosť	
Počet kusov na palete	672
Balenie	12 x 500 ml
Druh balenia	aerosolová dóza
Kód obalu	12
Číslo výrobku	
1586	■

Spotreba



V závislosti od použitia
Výťažnosť: pri 500 ml: cca 15 l/dóza (napenené)
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Oblasti použitia



- Všeobecné montážne a tesniace práce v interiéri (trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102)
- Montáž rámov dverí a okien
- Vypĺňovanie a utesňovanie dutín a škár
- Lepenie izolačných materiálov, muriva, dreva, plechu a rôznych plastov

Vlastnosti výrobku

- Špeciálne pre spracovanie bez pištole
- Vysoká výťažnosť peny
- Vynikajúca tepelná a zvuková izolácia
- Nerozložiteľný
- Rezistentný voči hnilobe
- Odolný proti vode, oleju, benzínu, zásadám a rôznym rozpúšťadlám

Informácie o výrobku

■ Pri dodaní

Farebný odtieň	Champagner
Expanzia	Cca 200 %

■ V zreagovanom stave

Hustota (20° C)	Cca 25 kg/m ³
Pevnosť v ťahu	Cca 7 N/cm ²
Odolnosť proti teplote	Cca -40 °C až +90 °C
Tepelná vodivosť λ	0,035 W/(m·K)
Reakcia na oheň (DIN 4102)	B2

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- **Allg. bauaufs. Prüfzeugnis (B2 - DIN 4102)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť zbavený nečistôt, prachu, uvoľnených častí, olejových a mastných usadenín.
- **Príprava podkladu**
Podklad dobre navlhčíte.
Pred každým použitím nádobku silno pretrepte.
Nasadte uhlový adaptér.



Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 35 °C.

Používajte materiál podľa určenia.

Upozornenie pri spracovaní

Nepoužívajte na protipožiarne dvere.

■ Sušenie

Nelepí sa: po 20 minútach (pri +20 °C)

Môže sa rezať: po 45 minútach (pri +20 °C)

Zaťažiteľný: po 24 hodinách (pri +20 °C)

Upozornenie

Vždy vytvorte testovacie plochy!

Nádobu neohrievajte nad +50 °C.

Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy


Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie, čistenie

Vytvrdnutá pena je nerozpustná.

Nečistoty okamžite odstráňte čističom peny.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri spracovaní používajte ochranný dýchací filter typ A (hnedý).

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.