




Induline DW-609

Dengiamasis gruntas, tarpinė ir galutinė danga vandens pagrindu, dengiama purškimo metodu pagal BRL 0817



Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	96	22
	Pakuotė	5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	05	20
	Artikulo Nr.		
Induline DW-609/50 šilko blizgesio			
C bazė (Pripilta: 95 % tūrio)	015165	■	■
Induline DW-609/70 blizgus			
Spec. atspalviai	1625	■	■
C bazė (Pripilta: 95 % tūrio)	015167	■	■

Išėiga

150–300 ml/m² (+ purškimo nuostoliai)
(atitinka 150–300 μm drėgnos plėvelės storį ir 60–120 μm sausos plėvelės storį)



Galimi skirtumai, priklausomai nuo atspalvių.

Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Spygliuočių ir lapuočių medienai
- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga
- Vieno arba kelių sluoksnių dengimas
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Labai geras dengiamumas
- Geras pasiskirstymas
- Izoliuojančio poveikio palaikymas naudojant tinkamą gruntą ir tarpines dangas
- Didesnis atsparumas sulipimui
- Mažas polinkis geltonuoti ir kreiduotis
- Didelis patvarumas dėl specialaus rišiklių derinio
- Labai geras atsparumas krušai: elastingumas esant žemai temperatūrai
- Atsparumas nešvarumams
- Greitai susidarantis atsparumas vandeniui: sumažinama dangos pažeidimo rizika (pvz., atliekant statybos darbus žiemą)
- Labai mažas polinkis į laikinų vandens dėmių susidarymą

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Spec. akrilato / PU polimerai
Tankis (20 °C)	Apie 1,15 g/cm ³
Klampumas	Apie 2000 mPas
Kvapap	Būdingas
Blizgesys	Šilko blizgesio / labai blizgus

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- According to BRL 0817 with KOMO® Certificate No. 33202, the product can be used for the concepts II and III



Galimi sistemos produktai


- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-201 WF NL (2506)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-231 (3635)
- Induline ZW-400 (3900)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %
- Paruošimas
Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).
Padengti tam skirtu gruntu ir tarpine danga ir prireikus atlikti tarpinį šlifavimą.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.
Pateikti duomenys taikomi neskiestai medžiagai. Geriausias purškimo rezultatas pasiekiamas, kai medžiagos temperatūra yra 15–20 °C.
Pasirūpinti geru vėdinimu.
Patikrinti suderinamumą su pagrindu ir atspalvį užtepant bandomąjį sluoksnį.
Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar.
Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pagedaujamoje vietoje.
Neapdoroti esant tiesioginiams saulės spinduliams ir žemesnei nei 15 °C arba aukštesnei nei 30 °C temperatūrai.
Laką galima perdirbti įprastai. Dėl mišinių perdirbimo pasitarti su „Remmers“ techninės priežiūros skyriumi.
Kad spalvotos medienos sudedamosios dalys neprasiskverbtų, kai dengiama baltų ar šviesių atspalvių danga, naudoti tinkamą izoliacinį gruntą ir tarpines dangas.
Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet išlieka spalvos pasikeitimo rizika dėl medienos sudedamųjų dalių.
Norint išvengti storesnio sluoksnio, pvz., naudojant visiškai padengiančius atspalvius, vietoje balto grunto, paviršių reikėtų apdoroti skaidriu gruntu. Tuomet tarpinis sluoksnis dengiamas kartu su spalvota viršutine danga.
Leistinas sauso sluoksnio storis turi atitikti VFF duomenų lape HO.03 pateiktas specifikacijas.
Medienos rūšiai būdingų dangų rekomendacijas langams ir lauko durims apdoroti galima rasti sistemų ieškiklyje interneto svetainėje www.remmers.com.

- Džiūvimas
Nelimpa dulks: maždaug po 1 val.
Galima šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.
(Praktinės vertės esant 23 °C temperatūrai, 50 % santykinei oro drėgmei ir 150–175 µm drėgnos plėvelės storiui)
Galima šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį pagreitinus džiūvimą: 20 min. nugarinimo trukmė (esant 20 °C temperatūrai ir 65–75 % santykinei oro drėgmei) / 75 min. džiūvimo fazė (apie 45 °C, 1 m/s oro cirkuliacija) / 20 min. atvėsimo fazė
- Skiedimas
Jei reikia, skiedžiama vandeniu (maks. 5 %).

Nurodymai

Sandarinimas:

Sandarinimo priemonės turi būti suderinamos su dažų danga ir gali būti naudojamos tik dažams visiškai išdžiūvus. Naudoti tik sandarinimo profilius be plastifikatorių.

Dažymo kokybės užtikrinimas:

Į šį produktą įpylus 10–20 % vandens, gaunamas paruoštas naudoti lakas, skirtas paviršiams perdažyti ir koreguoti.

Priežiūra ir restauravimas:

Lauko medieną nuolat veikia oro ir aplinkos sąlygos. Dangai būdingas natūralus senėjimas, nykimas ir nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo greitis priklauso nuo medienos konstrukcijos veikiančio poveikio (silpnas, vidutinis, stiprus). Vieną konstrukciją arba objektą gali veikti skirtingos oro sąlygos. Norint medienos konstrukcijoms suteikti ilgalaikę apsaugą, rekomenduojama paviršių kasmet patikrinti, o bet kokias pažeistas vietas iš karto išvalyti ir iš naujo apdoroti arba pataisyti.

Valymui ir priežiūrai rekomenduojama naudoti durims arba langams skirtą priežiūros rinkinį.

Jei dangos medžiagos yra ryškių spalvų, jos gali šiek tiek išblukti, pvz., valant. Šie reiškiniai yra laikini, pavieniai ir neturi įtakos produkto kokybei. Žr. techninę informaciją TI 5.12 „Dažų kreidavimas“.


Restauruojant dengti produktų „Aqua AG-26-Allgrund“ ir „Aqua DL-65-Decklack PU“ arba „Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1“ sluoksnį.

Dengiant lauke esančias medienos konstrukcijas laikytis galiojančių standartų ir gairių (VFF informacinių dokumentų, BFS informacinio dokumento Nr. 18, VdL gairių, IFT gairių).



Darbo įrankiai/ valymas


Rankiniai purškimo pistoletai, automatinė purškimo įranga, „E-Statik“ įranga



Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą
(2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/d): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.