



Induline ZW-507i

Primaire isolant transparent aqueux pour pulvériser

| Couleur | Disponibilité | | | |
|----------|----------------------------------|------------|-------------|------------------|
| | Nombre/palette | 96 | 22 | 4 |
| | Unités de conditionnement | 5 l | 20 l | 120 l |
| | Type de conditionnement | Seau métal | Seau métal | Fût en plastique |
| | Clé de fermeture | 05 | 20 | 68 |
| | Art. n° | | | |
| incolore | 1636 | ■ | ■ | ■ |

Consommation

150 - 200 ml/m² par opération

(correspond à: épaisseur de film humide: 150 - 200 µm, épaisseur de couche sèche: 35 - 45 µm)



Domaines d'application



- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Bois de feuillus et bois de résineux
- Éléments en bois de dimensions stables, p.ex: fenêtres et portes
- Application intermédiaire pour les systèmes transparents et opaques
- Egalement à titre de primaire pour les constructions protégées
- Produit réservé à l'usage des professionnels

Propriétés



- Bon rendu
- Adhérence (initiale) exceptionnelle
- Réduit les décolorations dues aux composants hydrosolubles du bois
- Réduit les défauts de surface dus aux composants spécifiques des bois (p. ex. mélèze)
- Réduit la tendance aux décolorations sombres dues à une réaction des acides tanniques (p. ex. chêne)
- Avec bloqueurs U.V. pour plus de sécurité avec les teintures transparentes
- Bonne ponçabilité

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Liant | Résine acrylique |
| Densité (20°C) | Env. 1,03 g/cm ³ |
| Viscosité | Env. 2300 mPas |
| Odeur | Typique |

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Produits du système

➤ [Induline LW-720 \(3996\)](#)



- Induline LW-721 (5105)
- Induline LW-722 ^[eco] (5100)
- Induline LW-725 (3941)
- Induline NW-740/05 (7920)
- Induline DW-625 (1764)
- Induline DW-691 (3070)
- Induline DW-692 (3056)
- Induline OW-810 (3461)
- INDULINE SW-935 (3786)

Préparation du travail

■ Exigences du support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

Elements en bois de dimensions stables: humidité du bois 11 - 15 %


■ Traitement préliminaire

Si nécessaire, imprégner les bois non résistants avec un agent protecteur*.

Traiter la surface en bois avec un primaire.

Protéger si nécessaire les rainures de drainage avec la Protection pour joints en V (3495) ou Induline AF-920 (7732).

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +15 et +30°C.

Les valeurs indiquées se réfèrent au produit pur. Pour un aspect optimal après pulvérisation, travailler avec un produit à température comprise entre 15°C et 20°C. Veiller à une bonne aération / ventilation.

Procéder à un test d'application préalable afin de vérifier la compatibilité avec le support et la capacité isolante.

Pistolet Airless: Buse: 0,28 - 0,33 mm. Pression du produit: 70 – 90 bar.

Pistolet Airmix: Buse: 0,28 - 0,33 mm. Pression du produit: 70 – 90 bar. Pression de pulvérisation: 1 – 2 bar.

Dans de rares cas, une application répétée peut s'avérer nécessaire.

Avant l'application de finition, égrenage: grain 220-240, éliminer la poussière.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Avec un système de revêtement aqueux subsiste toujours un risque de décolorations dues aux composants du bois.

Le rejet de résine est naturel et ne peut être évité par l'application d'un revêtement, voir la fiche all. "BFS" n°18.

Une trop forte dilution du produit, une humidité du bois trop élevée ou le non-respect du schéma d'application préconisé, des quantités appliquées et des durées de séchage peuvent entraver l'effet isolant du produit.

[H_IDL_60]

Respecter les normes et réglementations en vigueur concernant le revêtement des éléments de construction en bois à l'extérieur (fiches all. VFF, BFS n° 18, réglementations VdL et IFT).

Pour le traitement des fenêtres et portes d'entrée, les préconisations relatives aux revêtements spécifiques aux essences de bois peuvent être consultées sur notre site Internet www.remmers.be.

■ Séchage



Sec à la poussière: après env. 1h
Recouvrable et ponçable: après 4h
(à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air)

Recouvrable et ponçable lors d'un séchage force: après env. 20 min. zone d'évaporation (à env. 20° et 65-75% d'humidité relative de l'air) / 75 min. phase de refroidissement (env. 45°C, 1 m/s circulation de l'air) / 20 min. zone de refroidissement
Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ **Dilution**

Si nécessaire avec de l'eau (au max. 5%)

Remarques

Le mastic devra être compatible, et sera appliqué seulement après parfait séchage de l'application.
Utiliser impérativement un mastic / des profils sans plastifiant.

Outils / nettoyage


Matériel de pulvérisation (à main), installation Dynflow



Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau ou avec le Nettoyant concentré Aqua RK-898.
Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Ordonnance sur les produits biocides

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): au max. 130 g/l (2010).
Ce produit contient < 130 g/l COV.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.