



Induline ZW-507i

Caurspīdīga izolācijas pildviela uz ūdens bāzes izsmidzināšanas metodei



Krāsu tonis	Pieejamība				
	Skaits paletē	96	22	4	1
	VPE	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	Muca K	Konteiners K
	Iepakojuma kods	05	20	68	61
	Preces Nr.				
bezkrāsains	1636	■	■	■	■

Patēriņš

150 - 200 ml/m² uz vienu darba soli
(atbilst: mitrās plēves biezums: 150-200 μm, sausās plēves biezums: 35-45 μm)



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- [AW_IDL_104]
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Starppārklājums necaurspīdīgām un caurspīdīgām sistēmām
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Laba saliešana
- Izcila (mitrā) saķere
- Samazina krāsas maiņu, ko izraisa ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas
- Samazina virsmas defektus, kas saistīti ar koksnes specifiskām sastāvdaļām (piemēram, lapegle)
- Samazina tendenci uz tumšas krāsas maiņu, kas saistīta ar tannīnskābes reakciju (piemēram, ozols)
- Ar UV bloķētāju, lai iegūtu lielāku drošību glazūras krāsās
- Laba slīpēšanas spēja

Izstrādājuma dati



Saistviela	Akrilāta sveķi
Blīvums (20 °C)	apt. 1,03 g/cm ³
Viskozitāte	Apt. 2300 mPas
Smarža	Raksturīgs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- **French VOC Emission Test**
- **Remmers sistēmas garantija**
Ciktāl tiek piešķirta Remmers sistēmas garantija (RSG), piemēro tikai tos nosacījumus/noteikumus, kas izriet no RSG līguma, kas noslēgts rakstveidā starp RSG specializēto uzņēmumu un Remmers.

Iespējamie sistēmas produkti


- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline GW-360 (3201)**
- **Induline GW-209 (2498)**
- **Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)**
- **Induline LW-700 (3400)**
- **Induline LW-720 (3996)**
- **Induline LW-721/05 (5105)**
- **Induline LW-722 (5100)**
- **Induline LW-725 (3941)**
- **Induline NW-740/05 (7920)**
- **Induline DW-625 (1764)**
- **Induline DW-691 (3070)**
- **Induline DW-692 (3056)**
- **Induline OW-810 (3461)**
- **Induline SW-935 (3786)**

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%
- **Sagatavošana**
Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).
Gruntējiet koksnes virsmas.
Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline AF-920.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +30 °C.

Dotās vērtības attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākie smidzināšanas rezultāti tiek sasniegti, ja materiāla temperatūra ir no 15° C līdz 20° C.

Nodrošiniet labu ventilāciju.

Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu. Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.



Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.

Izņēmuma gadījumos var būt nepieciešama atkārtota uzklāšana.

Pirms gala pārklājuma starpslīpēšanas: P 220 - 240, noņemiet slīpēšanas putekļus.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekļi iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18.

Produkta pārmērīga atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, lietošanas daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību.

Attiecībā uz porainām koksēm (piem., ozolam) jāievēro, lai materiāls būtu krāsots, uzpildot poras. Var būt nepieciešama ieteicamā krāsas daudzuma pārsniegšana.

Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).

Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas

Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām

(ar 23°C un 50 % r.m.)

Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 20 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar ūdeni (ne vairāk kā 5%).

Norādījumi

Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

Izmantojiet tikai mikstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.

Darba instrumenti/tīrīšana




Izmidzināšanas sistēmas, rokas izsmidzināšanas ierīce, Dynflow sistēma

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.



Individuālie aizsardzības līdzekļi	Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimds un apģērbu
Utilizēšanas norādījumi	Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.
Noteikumi par biocīdajiem produktiem	*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!
GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)	ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) . Šis produkts satur <130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.