



## Induline LW-717 Grey-Protect

Zešedovací lazura na vodní bázi pro dřevo v exteriéru

Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	96	22	4
	<b>Balení</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>	<b>120 l</b>
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	sud
	Kód obalu	05	20	68
	<b>Číslo výrobku</b>			
speciální odstíny	1641		■	■
bezbarvá báze	015179	■	■	

Spotřeba 80 - 120 ml/m<sup>2</sup> v jednom pracovním kroku



### Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru
- Jehličnaté dřevo
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. profilové desky, fasádní prvky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
- Není vhodný pro nátěry podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)
- Pro profesionální použití

### Vlastnosti výrobku



- Přírodní šedé tóny pro dřevo ve venkovním prostředí
- Zvláště přírodní vzhled na strukturovaných dřevinach
- Bez údržby: Postupným zvětráváním rovnoměrný přechod do přírodní šedi dřeva.
- Sjednocení barevného tónu dřeva v oblastech s přímým i nepřímým působením povětrnostních vlivů.
- Na vodní bázi: žádný nepříjemný zápach & čištění pracovního nářadí pomocí vody
- Vynikající přilnavost (za mokra)
- Odolnost proti slevování
- Prodyšná
- Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
- Odstíny Grey-Protect s metalickým efektem:  
RC-972 quarzgrau, RC-961 schilf, RC-971 salbei, FT-26788 platingrau, FT-25416 graphitgrau
- Odstíny Grey-Protect bez metalického efektu:  
FT-20930 nebelgrau, FT-20931 fenstergrau, FT-20929 erzgrau, FT-20923 granitgrau, RC-970 silbergrau, FT-20924 wassergrau

### Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 18 při 20 °C
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Systémové produkty

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline SW-900 IT\\* \(3781\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)

\*Použijte biocidy bezpečným způsobem.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

### Přípravné práce

- Požadavky na podklad



Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic. Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

- Příprava podkladu  
Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem\* (\*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!). Odstraňte smolníky.


#### Zpracování



- Podmínky při zpracování  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce. Natírání nebo stříkání. Průmyslová sériová výroba (VACUMAT®, nanášecí stroj) Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

#### Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín. Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití. U dřevin bohatých na pryskyřice může dojít k narušení nátěru.

- Schnutí  
Stohovatelný: po 12 hodinách  
(hodnoty z praxe při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu)  
  
Stohovatelný při procesu řízeného schnutí: podle typu zařízení po cca 20 minutách / před zabalením musí být dílec ochlazen na < 25°C.  
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.
- Ředění  
Připraven k použití

#### Upozornění


Z důvodu nastavení výrobku pro průmyslovou výrobu (VACUMAT®) může dojít při manuální aplikaci k odchylkám v barevném odstínu. Nejprve si zhotovte zkušební vzorek na odpovídajícím podkladu a podle požadovaného druhu aplikace. Pro další informace se obraťte na technika společnosti Remmers.

#### Nářadí / čištění



Plochý štětec, stříkací zařízení Airless/Airmix, VACUMAT®, nanášecí zařízení  
Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

#### Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněně před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dežeru.

#### Biocidní přípravek

„Ošetřený výrobek“ obsahuje biocidní účinnou látku 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát k ochraně lakového filmu proti mikrobiálnímu napadení (řasy, plísně atd.). Dodržujte pokyny ke zpracování!  
Obsahuje biocidní přípravek (konzervační prostředek pro výrobky v plechových obalech) s biocidními účinnými složkami CMIT/MIT (3:1), který chrání obsah nádoby před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakterie, kvasinky, atd.). Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro zpracování!

#### Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.





Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.