Induline LW-717 Grey-Protect

Lazúra v sivých odtieňoch na vodnej báze na drevo v exteriéri

Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	96	22	4
	Balenie	**5 l**	**20 l**	**120 l**
	Druh balenia	plechový obal biely	plechový obal biely	sud K
	Kód obalu	05	20	68
	Číslo výrobku			
špeciálne odtiene	1641		■	■
báza bezfarebná	015179	■	■	
báza M	015187	■	■	

Spotreba

80 - 120 ml/m² v jednom pracovnom postupe



Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Ihličnaté drevo
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. profilové dosky, fasádne prvky.
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Nie je vhodný na nátery podlahových plôch (ako terasy, palubovky) atď.
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Prirodzené sivé tóny na drevo vo vonkajšom prostredí
- Obzvlášť prírodný vzhľad na štrukturovaných drevinách
- Bez údržby: Postupným zvetrávaním rovnomerný prechod do prírodnej sivosti dreva
- Zjednotenie farebného odtieňa dreva v oblastiach s priamym i nepriamym pôsobením poveternostných vplyvov.
- Na vodnej báze: bez zápachu & čistenie pracovného náradia vodou
- Vynikajúca priľnavosť (za mokra)
- Odolnosť proti zlepovaniu
- Priedušný
- Obsahuje konzervanty náterového filmu s účinkom proti mikrobiálnemu poškodeniu
- Odtiene Grey-Protect s metalickým efektom:
  RC-972 quarzgrau, RC-961 schilf, RC-971 salbei, FT-26788 platingrau, FT-25416 graphitgrau
- Odtiene Grey-Protect bez metalického efektu:
  FT-20930 nebelgrau, FT-20931 fenstergrau, FT-20929 erzgrau, FT-20923 granitgrau, RC-970 silbergrau, FT-20924 wassergrau

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 1,03 g/cm³
Prietokový pohárik (20° C, DIN 4)	Cca 18 pri 20 °C
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- Induline SW-900* (3776)
- Induline SW-900 IT* (3781)
- Induline SW-910 (3777)

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
  Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
  Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

- Príprava podkladu
  Nerezistentné dreviny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
  Odstráňte smolníky.

Spracovanie

- Podmienky pri spracovaní
  Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. + 30 °C.

  Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.
  Natieranie alebo striekanie
  Priemyselná sériová výroba (VACUMAT®, nanášací stroj)
  Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priľnavosť k podkladu a odtieň.
Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
U drevín bohatých na živicu a môže dôjsť k narušeniu náteru.

- Sušenie
  Stohovateľný: po 12 hodinách
  (hodnoty z praxe pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti).

  Stohovateľný pri procese riadeného/núteného sušenia: v závislosti od typu zariadenia po približne 20 minútach / diel musí byť pred balením ochladený na < 25 °C.
  Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

- Riedenie
  Pripravený na spracovanie

Upozornenie

Vzhľadom na nastavenie výrobku pre priemyselnú výrobu (VACUMAT®) sa pri ručnej aplikácii môžu vyskytnúť odchýlky vo farebnom odtieni. Najskôr vytvorte skúšobnú vzorku na vhodnom podklade a podľa požadovanej aplikácie. Ďalšie informácie vám poskytne technik spoločnosti Remmers.

Pracovné náradie, čistenie

Plochý štetec, striekacie zariadenie Airless-/Airmix, VACUMAT®, nanášacie zariadenie
Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Ošetrený výrobok" obsahuje biocídnu účinnú látku 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.