



Induline DW-601 Aqua Stopp

Vizesbázisú fedős köztes és záróbevonat szórással történő felhordáshoz



Szín	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	96	22	4	1
	Kiszerezés	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna	műa. hordó	műa. konténer
	Göngyölegkód	05	20	68	61
	Terméksz.				
20 matt					
fehér (RAL 9016)** (A bázis - előtöltés: 100%)	1725	■	■	■	■
tiszta fehér (RAL 9010)	3914	■	■	■	■
antracitszürke (RAL 7016)	1724		■		
különleges színek	1692	■	■	■	
különleges színek Cool+	1703	■	■		
B bázis (előtöltés: 95%)	015068	■	■		
C bázis (előtöltés: 95%)	015170	■	■		
35 selyemmatt					
fehér (RAL 9016) (A bázis - előtöltés: 100%)	1728	■	■	■	
tiszta fehér (RAL 9010)	1715		■	■	
különleges színek	1693	■	■	■	
különleges színek Cool+	1704	■	■		
C bázis (előtöltés: 95%)	015172	■	■		
50 selymfényű					
fehér (RAL 9016) (A bázis - előtöltés: 100%)	1727	■	■	■	
tiszta fehér (RAL 9010)	3628		■		
antracitszürke (RAL 7016)	3913		■		
különleges színek	1694	■	■	■	■
különleges színek Cool+	1705	■	■		
C bázis (előtöltés: 95%)	015173	■	■		

Anyagszükséglet



Két rétegben történő szórásos felhordás:
egyenként 150–175ml/m² (plusz szórási veszteség)
(150–175 µm nedvesréteg-vastagságnak, 55–65 µm szárazréteg-vastagságnak felel meg)

Egy rétegben történő szórásos felhordás:
300–325 ml/m² (plusz szórási veszteség)
(300–325 µm nedvesréteg-vastagságnak, 110–120 µm szárazréteg-vastagságnak felel meg)

A szintől függően előfordulhatnak eltérések.

Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Tülevelű és lombos fákra
- Mérettartó faszervezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Köztes és záróbevonat
- Egy- és többrétegű felhordásra



■ Profesziónális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Kiváló területés
- Nagy fedőképesség
- Korai használhatóság
- Megnövelt blokkzilárdság
- Korai vízállóság: a kárveszély minimalizálása, pl. téli beépítéseknél
- Támogató szigetelőhatás megfelelő alap- és köztes bevonatokkal
- Kellemes tapintású
- Nehezen sárgul és krétásodik
- Hosszú élettartam a speciális kötőanyag kombináció végett
- Jégveréssel szembeni kiváló ellenálló képesség: már alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- Nem hajlamos az időszakos vízfoltképződésre
- Alacsony beszennyeződési hajlam

Termékjellemzők

Viszkozitás (20 °C; 29 s-1)	kb. 2700 mPas RAL 9016; kb. 3800 mPas C bázis
Kötőanyag	legújabb generációs, funkcionális polimerek speciális kombinációja
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,15 g/cm ³ RAL 9016 kb. 1,04 g/cm ³ C bázis
Szag	jellegetes
Fényességi fok	matt / selyem matt / selyemfényű

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- French VOC Emission Test

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-306* (3488)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline LW-725 (3941)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)
- Induline SW-935 (3786)

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószertmentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
Mérettartó faszervezetek nedvességtartalma: 11–15%
- **Előkészítés**
A gombásodásra hajlamos fafajokat favédőszerrel* kell előkezeln. (*A biocid termékeket körültekintően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!)
Megfelelő alapozó és köztes bevonattal kell előkezeln és ha szükséges, akkor köztes csiszolást kell alkalmazni. A V-fugákat és illesztési hézagokat Induline V-Fugenschutz vagy Induline AF-920 fugakitöltővel kell kitélni.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 30 °C.

A megadott értékek hígítatlan anyagra vonatkoznak. A legjobb szórásérték 15–20 °C-os hőmérsékletű anyaggal érhető el.

Airless-szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm, anyagnyomás: 70–90 bar.

Airmix-szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm, anyagnyomás: 70–90 bar, segédlevegőnyomás: 1–2 bar.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zární és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbát, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.

Előzetesen próbálkozást kell végezni gyakorlati körülmények között a kívánt rendszerben, majd ellenőrizni kell a felületi tulajdonságokat.

Nem szabad feldolgozni közvetlen napsugárzásnál és 15 °C alatt vagy 30 °C felett.

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.



A lakk a szokásos újrahasznosítási eljárással újrahasznosítható. Hígítást illetően a Remmers műszaki szolgálatával egyeztessen.

A járulékos anyagok okozta átsárgulás megakadályozható fehér vagy világos színű, izoláló hatású alapozó és köztes bevonat alkalmazásával.

A vizesbázisú bevonatrendszerek alkalmazásakor a vízdékony járulékos anyagok kioldódása elszíneződésekhez vezethetnek.

A kültéri nyílászárók felületkezeléséhez — az alkalmazott faanyag típusától függően — megfelelő rendszerfelépítés megtalálható a www.remmers.hu honlapon a rendszerajánlások között.

A megengedettnél vastagabb rétegvastagság (pl. színes festék esetén) elkerüléséhez az alapozást fehér helyett lazúros alapozóval kell elvégezni, amelyet a fedőréteg színével azonos köztes bevonattal kell lezárni. A megengedett szárazréteg-vastagságra vonatkozóan a VFF HO.03 tájékoztatóját kell figyelembe venni.

■ Száradás

Porszáras: kb. 1 óra után

Csiszolható és átdolgozható: kb. 4 óra után

(A megadott értékek 23 °C-on és 50%-os relatív páratartalom és 150–175 µm nedvesréteg-vastagság mellett értendők.)

Csiszolható és átdolgozható mesterséges szárítás esetén: kb. 20 perc kiterületi idő után (kb. 20 °C és 65–75% relatív páratartalom mellett) / 75 perc száradási idő (kb. 38 °C és 1 m/s légsebesség mellett) / 20 perc lehűlési idő

■ Hígítás

Szükség esetén (max. 5%) vízzel hígítható.

Tudnivalók

A termék biztonságosan alkalmazható gyermekjátékok, gyermekbútorok kezelésére.

DIN EN 71-3 „Bizonyos elemek migrálása”: A termék megfelel a DIN EN 71-3 szabványban a nehézfémek gyermekjátékokban történő kioldódására vonatkozóan megadott határértékeknek, ennek megfelelően teljesíti az EU játékok biztonságáról szóló irányelvében (2009/48/EK) a gyermekjátékok biztonságára vonatkozó több további követelmény egyikét.

Tömítések:

A tömítések anyagának a felületkezelő anyaggal összeférhetőnek kell lennie; a tömítéseket csak teljes átszáradás után szabad elhelyezni.

Csak lágyítószerves tömítéseket szabad használni.

Erőteljes színű bevonóanyagok esetében színekopás fordulhat elő pl. a tisztítás során. Ezek a jelenségek átmenetiek, szórványosak, és semmilyen hatással nincsenek a termék minőségére. Lásd a TI 5.12 „A lakk krétásodása” c. műszaki tájékoztatót.

Ecsetelhető verzió előállítás:

A terméket 10-20% arányban vízzel hígítva átdolgozásra és javításra használható, kenhető festék állítható elő.

Ápolás és felújítás:

A kültéri faszerkezetek intenzív időjárás és környezeti hatásoknak vannak kitéve. A bevonatokon természetes öregedési, kopási és leépülési folyamatok játszódnak le. Az igénybevételtől függően (gyenge, közepes, erős) a bevonatrendszer degradációja ablakelemenként különböző lefolyású lehet, ezért a keletkező károk mértéke is különböző. Ahhoz, hogy a faszerkezetek évekig optimális védelmet kapjanak, tanácsos évente ellenőrizni a felületeket. Károsodások esetén – előzetes tisztítás után – javasolt a hibákat azonnal kijavítani.

A tisztításhoz és ápolásra a Pflege-Set für Fenster (ablakokhoz), vagy a Pflege-Set für Türen (ajtókhoz) ápolókészletet javasoljuk.

Felújító festés Aqua AG-26-Allgrund-dal és Aqua DL-65-Pu fedőlakkal, vagy Aqua VL-66/sm-Venti 3 az 1-ben lakkal.

Figyelembe kell venni a kültéri faszerkezetek felületkezelésére vonatkozó aktuális szabványokat és irányelveket (VFF-műszaki adatlapok, BFS-műszaki adatlap sz. 18, Vdl-, IFT- irányelvek).

Munkaeszközök és tisztításuk




Airless/airmix szólóberendezések, elektrosztatikus berendezések, Dynflow berendezések

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.



Ártalmatlanítás A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátlásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv) EU-határérték erre a termékre (A/d kategória): max. 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb < 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.