



Induline DW-601 Aqua Stopp

Vodou riediteľná krycia medzivrstva a vrchná vrstva pre aplikáciu striekaním



Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na palete	96	22	4	1
	Balenie	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	sud K	kontajner K
	Kód obalu	05	20	68	61
	Číslo výrobku				
20 mat					
biela (RAL 9016) (báza A - predplnenie 100%)	1725	■	■	■	■
snehobiela (RAL 9010)	3914	■	■	■	■
antracitová sivá (RAL 7016)	1724		■		
špeciálne odtiene	1692	■	■	■	
špeciálne odtiene Cool +	1703	■	■		
báza B (predplnenie: 95 %)	015068	■	■		
báza C (predplnenie: 95 %)	015170	■	■		
35 hodvábný mat					
biela (RAL 9016) (báza A - predplnenie 100%)	1728	■	■	■	
snehobiela (RAL 9010)	1715		■	■	
špeciálne odtiene	1693	■	■	■	
špeciálne odtiene Cool +	1704	■	■		
báza C (predplnenie: 95%)	015172	■	■		
50 hodvábný lesk					
biela (RAL 9016) (báza A - predplnenie 100%)	1727	■	■	■	
snehobiela (RAL 9010)	3628		■		
antracitová sivá (RAL 7016)	3913		■		
špeciálne odtiene	1694	■	■	■	■
špeciálne odtiene Cool +	1705	■	■		
báza C (predplnenie: 95%)	015173	■	■		

Spotreba



Aplikácia postrekom v dvoch vrstvách:
každá vrstva 150 - 175 ml/m² (plus straty pri postreku)
(zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 175 µm, hrúbka suchého filmu: 55 - 65 µm)

Jednorazové striekanie:
300 - 325 ml/m² (plus straty pri postreku)
(zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 300 - 325 µm, hrúbka suchého filmu: 110 - 120 µm)

Odchýlky u jednotlivých farebných odtieňov sú možné.

Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Medzivrstva a konečný náter
- Nanášanie v jednej alebo viacerých vrstvách



- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Dobrá rozlievateľnosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Skorá použiteľnosť
- Zvýšená nelepivosť
- Skorá odolnosť proti vode: minimalizuje riziká škôd na tzv. zimných stavbách.
- Podporný izolačný účinok pri použití s vhodnými základnými nátermi a medzivrstvami
- Prijemný na dotyk
- Nežltne a nekrieduje
- Dlhá životnosť vďaka kombinácii špeciálnych spojív
- Veľmi dobrá odolnosť proti krupobitiu: elasticita pri nízkych teplotách
- Veľmi nízky sklon k tvorbe dočasných škvŕn
- Minimálny sklon k znečisteniu

Informácie o výrobku

Viskozita (20 °C; 29 s-1)	Cca 2700 mPas RAL 9016; cca 3800 mPas báza C
Spojivo	Špeciálna kombinácia funkčných polymérov najnovšej generácie
Hustota (20 °C)	Cca 1,15 g/cm ³ RAL 9016 Cca 1,04 g/cm ³ báza C
Zápach	Typický
Stupeň lesku	Matný / hodvábne matný / hodvábne lesklý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- French VOC Emission Test

Systémové produkty

- Induline SW-900* (3776)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-306 * (3488)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline LW-725 (3941)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)
- Induline SW-935 (3786)


*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt.
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.
- **Príprava podkladu**
Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.
Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo Induline AF-920.

Spracovanie



Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

Striekacie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

Striekacie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, prínavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.



Zaistíte dobré vetranie.

Recykláciu laku prevádzajte pomocou bežných recyklačných postupov. Odpady riešte s oddelením Remmers Technik Service.

Aby sa zabránilo prenikaniu farbív obsiahnutých v dreve, u bielej farby alebo svetlých variant, použite vhodný izolačný základ a medzivrstvy.

Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva. Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

Aby sa zabránilo vytvoreniu vyššej hrúbky vrstvy napr. u sýtych farebných odtieňov, použite miesto bieleho lazúrovací základ. Po medzivrstve potom aplikujte farebný koncový náter.

Pokiaľ ide o prípustnú hrúbku suchej vrstvy, je potrebné dodržať údaje uvedené v technickom liste VFF HO.03.

■ Sušenie

Suchý proti prachu: po ca. 1 hodine

Brúsiteľný a prelakovateľný: po cca 4 hodinách

(hodnoty overené v praxi pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti a hrúbke mokrého filmu 150 - 175 µm)

Brúsiteľný a prelakovateľný pri procese riadeného (núteného) sušenia: po 20 minútach odparovania (pri cca 20 °C a vlhkosti 65 - 75 %) / 75 minút sušenie (cca 38 °C, 1 m/s prúdenie vzduchu) / 20 minút ochladzovanie

■ Riedenie

V prípade potreby s vodou (max. 5%).

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

Tesnenie:

Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

V prípade povrchových úprav v sýtych farebných odtieňoch môže dochádzať k miernemu stieraniu farieb napr. pri čistení. Tieto javy sú dočasné a ojedinelé a nemajú žiadny vplyv na kvalitu výrobku. Pozri Technickú informáciu TI 5.12 „Kriedovanie lakov“.

Príprava kvality povlaku:

Pridaním 10 - 20% vody do tohto produktu môžete docieľiť lak vhodný na natieranie, ktorý môžete použiť na následné spracovanie alebo úpravu povrchu.

Údržba a obnova:

Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaž (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dieľci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádiá zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

Pre údržbu a čistenie odporúčame výrobok Ošetrovací sada na okná (Pflege-Set für Fenster), resp.

Ošetrovací sada na dvere (Pflege-Set für Türen).

Renovačný náter odporúčame pomocou Aqua AG-26-Allgrund (7147) a Aqua DL-65-Decklack PU (7200) alebo Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3v1 (7090)

Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.


Pracovné náradie / čistenie



Airless-/Airmix striekacie zariadenia, E-statické zariadenia, Dynflow zariadenia

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu



Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje biocídny prípravok (konzervačný prostriedok pre výrobky v plechovom obale) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasinky atď.). Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia pri spracovaní!

Obsah VOC podľa smernice
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.