



Induline DW-625

Vodouriediteľná krycia medzivrstva a vrchný náter na vchodové dvere so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu a krémom



Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	192	96	22
	Balenie	2,5 l	5 l	20 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	03	05	20
	Číslo výrobku			
Induline DW-625/20 mat				
weiß (RAL 9016)	1764		■	■
špeciálne odtiene	1765		■	■
špeciálne odtiene Cool+	1763		■	■
báza A (predplnenie: 98 %)	015013	■	■	■
báza C (predplnenie: 92 %)	015015	■	■	■
Induline DW-625/50 hodvábnny mat				
weiß (RAL 9016)	1766		■	■
špeciálne odtiene	1767	■	■	■
špeciálne odtiene Cool+	1760		■	■
báza A (predplnenie: 98 %)	015017		■	
báza C (predplnenie: 92 %)	015019		■	

Spotreba

150 - 200 ml/m² (plus straty pri striekaní) na jednu vrstvu
(zodpovedá hrúbke mokrého filmu: 150 - 200 µm, hrúbka suchej vrstvy: 55 - 70 µm)



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri a exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky: vchodové dvere
- Medzivrstva a konečný náter
- Nie je vhodný pre drevené okná.
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Jednoduchý & hospodárny, 1-komponentný
- Perfektná rozlievateľnosť
- Nežltne a nekrieduje
- Odolný proti poveternostným vplyvom
- S ochranou proti poškrabaniu & odolnosťou proti krémom pri bežnom zaťažení
- Vysoká odolnosť proti poškrabaniu
- Povrchy nemajú sklon k vylešteniu
- Odolný & trvácny vďaka špeciálnym polyuretánovým spojivám
- Veľmi nízky sklon k tvorbe dočasných škvŕn
- Kompatibilný s náterovými systémami Induline



Informácie o výrobku

Viskozita (20 °C; 29 s-1)	Cca 2800 mPas (RAL 9016/ Báza A); cca 5000 mPas (Báza C)
Spojivo	PU/akrylátové polyméry
Hustota (20 °C)	Cca 1,18 g/cm ³ (RAL 9016/ Báza A) Cca 1,03 g/cm ³ (báza C)
Zápach	Typický
Stupeň lesku	Matný/hodvábne lesklý

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Systemové produkty

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline GW-201 (2491)**
- **Induline GW-209 (2498)**
- **Induline ZW-425 (7918)**
- **Induline GW-306 * (3488)**
- **Induline GW-360 (3201)**
- **Induline ZW-504i (3453)**
- **Induline ZW-507i (1636)**
- **Induline Perfect-Finish (1879)**

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masťnôt a bez uvoľnených nečistôt.

Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

■ Príprava podkladu

Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a príložené informácie o prípravku!).

Predpríprava pomocou vhodnej základnej vrstvy, medzivrstiev a prípadne aj medzibrusu.

Priznané konštrukčné spoje ochráňte pomocou Induline V-Fugenschutz alebo Induline AF-920.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Pred použitím dobre premiešajte.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar

Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

Zaistite dobré vetranie.

Neaplikujte na priamom slnku a pri teplote pod 15 °C alebo nad 30 °C.

Aby sa zabránilo vytvoreniu vyššej hrúbky vrstvy napr. u sýtych farebných odtieňov, použite miesto bieleho lazúrovací základ. Po medzivrstve potom aplikujte farebný koncový náter.

Aby sa zabránilo prenikaniu farieb obsiahnutých v dreve, u bielej farby alebo svetlých variant, použite vhodný izolačný základ a medzivrstvy.

U vodou riediteľných systémov vzniká vždy riziko zafarbenia farebnými zložkami obsiahnutými v dreve.

V závislosti od zvoleného farebného odtieňa môže viskozita produktu citeľne kolísať. Tieto rozdiely sú podmienené množstvom pigmentov a spravidla majú len nepatrný vplyv na stabilitu.

Najlepšie výsledky dosiahnete s tryskou 0,28 mm a tlakom 90 barov.

Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

Pokiaľ ide o prípustnú hrúbku suchej vrstvy, je potrebné dodržať údaje uvedené v technickom liste VFF HO.03.



■ **Sušenie**

Suchý proti prachu: po cca 1 hodine

Brúsiteľný a prelakovateľný: po cca 4 hodinách

Hodnoty overené v praxi pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti.

Brúsiteľný a prelakovateľný s núteným sušením: 20 minút zóna vzplanutia (pri cca 20 °C a 65 - 75 % relatívnej vlhkosti) / 75 minút fáza sušenia (cca 45 °C, cirkulácia vzduchu 1 m/s) / 20 minút fáza chladenia

■ **Riedenie**

Pripravené na použitie

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

Tesnenie:

Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.

Výroba opravných lakov:

Na korekciu menších poškodení laku (napr. počas montáže) zmiešajte výrobok s Induline Perfect-Finish!

Údržba a obnova:

Drevo vo vonkajšom prostredí je vystavené významným klimatickým a poveternostným vplyvom. Náter podlieha prirodzenému starnutiu, opotrebeniu a zvetraniu. Degradácia postupuje, na základe stupňa záťaže (silný, stredne silný), na drevených dieloch rôznou rýchlosťou. Na jednom drevenom dieleci resp. objekte sa môžu vyskytnúť rôzne štádia zvetrania. Aby ste zaistili dreveným prvkom optimálnu ochranu na dlhú dobu, odporúčame prevádzkať každý rok kontrolu povrchov, resp. poškodené miesta ihneď, po očistení, opraviť alebo pretrieť.

Na čistenie a údržbu odporúčame použiť výrobok: Ošetrovací sada na dvere.

Ako opravný náter aplikujte výrobok Aqua DL-65-Decklack PU.

Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

Pracovné náradie / čistenie

Ručné striekacie pištole, automatické striekacie systémy


Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.



Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.