



Kiesol iK

Vandeniui skiedžiamas siloksano koncentratas



Likutis		
Kiekis ant paletės	50	24
Pakuotė	10 kg	30 kg
Pakuotės rūšis	W bakelis	W bakelis
Pakuotės kodas	10	30
Artikelio Nr.		
1813	■	■

Išėiga



Koncentratas (gali būti skiedžiamas nuo 1:8 iki 1:12)

Maždaug 0,2 kg/m 10 cm sienos storiui (gali labai stipriai kisti priklausomai nuo mūro porėtumo)

Panaudojimo sritys



- Porėtoms, mineralinėms konstrukcijoms, pvz., ant plytų, kalkakmenio, mineralinio tinko.
- Tolėsni skersinis mūro sandarinimas su žemu slėgiu iki 95 % drėgmės prasiskverbimo
- Drėgnas ant drėgno procedūra (daugiapakopis įpurškimas)

Savybės



- Hidrofobinis
- Didelis prasiskverbimo gylis
- Veikliųjų medžiagų kiekis: 100 %
- Gali būti skiedžiamas vandeniu (iki 1:12)
- Greitai plintantis

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	1,0 g/cm ³
Veikliųjų medžiagų kiekis	100 %
Klampus (25 °C)	15 mPa·s
Išvaizda/ spalva	Nuo skaidraus iki gelsvo
Pagrindas	Siloksanas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

➤ **WTA-Zertifikat**



Galimi sistemos produktai

- **BSP 3 (0312)**
- **Kiesol (1810)**
- **WP Sulfatex (0430)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Injektionspacker und Plastikinjektor (4200)**

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

■ Paruošimas

Drėgnas ant drėgno procedūra atliekant žemaslėgį įpurškimą

Skylių išgręžimas: vienoje eilėje, 18 mm skersmens, 12,5 cm atstumu, maždaug 45 ° pasvirimo kampų, išgręžtos skylės gylis turi būti paliekant maždaug 5 cm iki galutinai pragręžiant sieną.

Sienoms, kurių storis > 0,6 m, rekomenduojama injektavimo ertmės gręžti iš abiejų pusių išgręžtų skylių išpūtimas suslėgtu oru, kuriame nėra aliejaus likučių.


Antgaliukų sumontavimas.

Tuščiaidurį mūrą prieš tai injektuoti su Bohrlochsuspension

Užpildytas ertmės išgręžti

Mažiausiai 30 cm virš ir 30 cm žemiau išgręžtų skylių eilės sienos paviršius turi būti izoliuojamas „Kiesol“ priemone ir sandarinimo moliais.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Priemonės, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C.

Drėgnas ant drėgno procedūra atliekant žemaslėgį įpurškimą

Palaukus 30 - 60 minučių (BSP3 / BSP6), kad priemonė sureaguotų, su tinkamu įpurškimo prietaisu ir įpurškimo antgaliuku supurkšti „Kiesol iK“ (sumaišytą su vandeniu 1:10).

Apdirbimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Sumaišant visada „Kiesol iK“ visada turi būti pilamas į vandenį.

Sumaišymui visada naudoti švarų indą, iš kurio pašalinti bet kokie likučiai.

Po įpurškimo, išgręžtas skylės užpildyti išgręžtoms skylėms skirta suspensija.

Gali tekti taikyti parėmimo iš abiejų pusių priemones kaip nurodyta WTA gairėse.

Nurodymai

Netinka naudoti ant porėto betono ir molinių konstrukcijų.

Su distiliuotu vandeniu sumaišyta priemonė gali būti sandėliuojama iki 6 mėnesių.

Produktas reaguoja su oro drėgme.

Vengti ilgesnio kontakto su oru ir mažais vandens kiekiais.

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

Planuojant taikyti injekcinį metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas kapiliariniam drėgmės perdavimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente 4-10-15 pateikiamomis nuorodomis.

Darbo įrankiai/ valymas

Žemaslėgiai įpurškimo prietaisai




Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.



Sandėliavimas/ galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybiečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.