



Induline Mix & Go

Набор для изготовления ЛКМ под нанесение кистью на основе ЛКМ под нанесение распылением с помощью добавки Induline Mix & Go Streichadditiv

Тип/наименование	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	672
	Единица упаковки	6 x 75 мл
	Тип упаковки	Вариант I ведро жест.
	Код упаковки	01
	Арт. №	
Набор Induline Mix & Go	1827	■
<p>Вариант I (арт. 182701): Пустая емкость 750 мл с 2 флаконами (для дозирования изготавливаемого лакокрасочного материала под нанесение кистью): Флакон 75 мл Induline Mix & Go Streichadditiv Пустой флакон 100 мл для дозирования грунта</p> <p>Вариант II (арт. 18702): Емкость 375 мл (для дозирования изготавливаемого лакокрасочного материала под нанесение кистью), уже содержащая 37,5 мл Induline Mix & Go Streichadditiv</p>		

Расход

~ 80 мл/м² на один рабочий проход



Область применения



- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Ремонт повреждений лакокрасочного покрытия возникающих при транспортировке и монтаже деревянных элементов
- Обновление/ремонт поверхностей, имеющих эрозию лакокрасочного покрытия
- Для профессионального применения
- Не совместимо с: Induline DW-601 (1772, 1771, 1773, 1739), Induline DW-692 (3056) и Induline NW-740/05 (7920)

Свойства



- Удобство в использовании: индивидуальное изготовление ЛКМ под нанесение кистью из ЛКМ под нанесение распылением с сохранением степени блеска и цвета
- Простота в применении
- Слабый запах
- Хорошая растекаемость
- Устойчивость к слипанию (согл. Директиве НО.03)



- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Высокая эластичность

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,02
Запах	слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- [Induline LW-790 \(7960\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- [Induline LW-715E \(1798\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %
- **Подготовка поверхности**
Перед нанесением финишного слоя выполнить промежуточную шлифовку: P 220-240, тщательно удалить шлифовальную пыль.
Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрyтия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Подготовка материала



- **Замешивание**
Извлечь оба пластиковых флакона, влить добавку Induline Mix & Go Streichadditiv в пустую емкость. Долить необходимый лакокрасочный материал до уровня ~ 2 см от края емкости.
Залить подходящую водную грунтовку в предназначенный для этого флакон. Перемешать до однородного состояния с помощью шпателя или деревянной палочки.
Подписать емкость.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10 °C, макс. +25 °C.
[VA_IDL_4]
[VA_IDL_5]
[VA_IDL_6]

Тщательно перемешать материал.
Наносить кистью или валиком.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.



Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра, солнечных лучей и образования конденсата.

Все непредназначенные для обработки поверхности обклеить специальной клейкой лентой (например, tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251)

Нанесение необходимо выполнять без образования стыков.

При применении клейкой ленты необходимо осторожно удалить ее с поверхности спустя ~ 30 минут.

Равномерно нанести лак валиком с коротким ворсом (например, Storch арт. 148918), при работе с окнами - поэлементно от угла до угла, при работе с другими изделиями - полосами.

Работы следует распланировать таким образом, чтобы весь процесс нанесения был завершен в течение 5 минут.

■ Высыхание

От пыли: ~ 1 час

Пригодность к бережной эксплуатации: спустя ~ 4-6 часов

Полное отверждение: спустя ~ 48 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

Рабочий инструмент / очистка




Кисть акриловая, валик малярный с микроволокном

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.