



Induline Mix & Go

Pro zhotovení nátěrové kvality ze stříkací kvality pomocí nátěrového aditiva Induline Mix & Go

Popis	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 672
	Balení 6 x 75 ml
	Kód obalu 01
	Číslo výrobku
Induline Mix & Go	1827 ■
Varianta I (Art.-Nr. 182701): 750 ml prázdný obal a 2 lahve (k naplnění zhotovenou natírací kvalitou) 75 ml lahev s Induline Mix & Go Streichadditiv 100 ml prázdná láhev určená k naplnění základem	
Varianta II (Art.-Nr. 182702): 375 ml-obal (k naplnění zhotovenou natírací kvalitou) již předplněno s 37,5 ml Induline Mix & Go Streichadditiv	

Spotřeba Cca 80 ml/m² na pracovní postup



Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Oprava laku u dřevěných prvků poškozených při dopravě nebo montáži
- Renovace zvětralých povrchů
- Pro profesionální použití
- Není kompatibilní s: Induline DW-601 (1772, 1771, 1773, 1739), Induline DW-692 (3056) a Induline NW-740/05 (7920)

Vlastnosti výrobku



- Vysoce flexibilní: nastavení stupně lesku i odstínu v individuální nátěrové kvalitě ze stříkací kvality
- Jednoduché zpracování
- Minimální zápach
- Dobrý rozlív
- Nelepivý (podle směrnice HO.03)
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Vysoce elastický

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	1,02
Zápach	Mírný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline LW-715E \(1798\)](#)
- [Induline LW-790 \(7960\)](#)
- [Induline LW-720 \(3996\)](#)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.
Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %
- Příprava podkladu
Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.



Příprava směsi



■ Míchání

Vyprázdněte obě plastové lahve, Induline Mix & Go Streichadditiv nalejte do prázdné plechovky. Doplňte, podle požadované kvality laku, až do cca 2 cm pod okraj víka.

Vhodný základ na vodní bázi vlejte do předem připravených lahviček.

Důkladně zamíchejte pomocí dřevěné hůlky.

Označte nádobu.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C.

Nepoužívejte na přímém slunečním světle.

Nezpracovávejte za rosy, mlhy & deště.

Čerstvo dokončené povrchy chráňte před prachem, nečistotami atd.

Materiál dobře promíchejte.

Naťírejte nebo nanášejte válečkem.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Během nanášení/sušení chráňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

Všechny plochy, které nebudete natírat, chráňte pomocí polepu vhodnou lepicí páskou (např. tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251).

Zpracování musí být bezchybné.

Při použití lepicí pásky je nutné tyto po cca 30 minutách opatrně odlepit od podkladu.

Pomocí válečku s krátkým chlupem (osvědčil se nám Storch číslo výrobku 148918) naneste lak rovnoměrně od spáry ke spáře, u jiných stavebních dílců nanášejte v pruzích.

Práci si plánujte, prosím, tak aby, jste stihli celý pracovní proces v průběhu 5 minut.

■ Schnutí

Suchý vůči prachu: asi po 1 hodině

Opatrná manipulace: po cca 4–6 hodinách

Úplné vytvrzení: po cca 48 hodinách

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

Nářadí / čištění




Akrylový štětec, barevný váleček z mikrovlákna

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.