



Induline Mix & Go

Javítókészlet ecsetelhető adalékkal nyílászáró-bevonatrendszerekhez

Típus/megnevezés	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	672
	Kiszerelés	6 x 75 ml
	Göngyöleg típusa	I változat bádogkanna
	Göngyölegkód	01
	Terméksz.	
Induline Mix & Go	1827	■
I változat (termékszám: 182701): üres fémkanna (750 ml) 2 műanyag flakonnal (az ecsetelhető verzió bekeveréséhez): Induline Mix & Go Streichadditiv ecsetelhető adalék (75 ml) üres műanyag flakon (100 ml) az alapozóhoz		

Anyagszükséglet

Kb. 80 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Induline termékekkel felületkezelt faszerkezetek szállítása és beépítése során keletkezett sérülések javítására ecseteléssel
- Időjárási hatások miatt károsodott felületek felújítására
- Professzionális felhasználóknak
- Nem kompatibilis az alábbi termékekkel: Induline DW-601 (3920), Induline DW-692 (3056) és Induline NW-740/05 (7920)

Tulajdonságok



- Kiemelkedően rugalmas: azonos fényességi fok és színárnyalat létrehozása a szórható minőségből
- Könnyen feldolgozható
- Enyhe szagú
- Jól terül
- Blokkosodásálló (a HO.03 irányelv szerint)
- Időjárásálló és nedvességszabályzó
- Nagy rugalmasság

Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,02 g/cm ³
Szag	enyhe



A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- > Induline DW-691 (3070)
- > Induline LW-700 (3400)
- > Induline LW-715E (1798)
- > Induline LW-790 (7960)
- > Induline LW-720 (3996)

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.

Mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: 11-15%

■ Előkészítés

A záróbevonat felhordása előtt köztes csiszolást kell végezni 220 - 240-es szemcseméretű csiszolópapírral, majd a csiszolóport el kell távolítani.

Be kell tartani a BFS 18. sz. „Kültéri fa és faszerkezetek felületkezelése” tájékoztatót.

Előkészítés



■ Bekeverés

Ki kell venni mindegyik műanyag flakont a fém kannából és az Induline Mix & Go Streichadditiv ecsetelhető adalékot bele kell tölteni az üres kannába. A záróbevonat javításra alkalmas termékkel fel kell tölteni a kannát max. 2 cm-rel a fedélgyűrű alatti részig.

Javításhoz szükséges vizesbázisú alapozót pedig a másik üres műanyag flakonba kell tölteni.

A keveréket fakeverő vagy sapkli segítségével lehet összekeverni és homogenizálni.

A flakon és a kanna tartalmát javasolt feliratozni.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +10 °C és max. + 25 °C.

Közvetlen napsugárzás esetén nem használható.

Vízpermet, köd és eső esetén nem használható.

A frissen kezelt felületeket védeni kell a portól és egyéb szennyeződésektől.

Az anyagot jól fel kell keverni.

Ecsetelés és hengerlés.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zární és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A friss filmréteget a feldolgozás és a száradás alatt védeni kell az esőtől, a széltől, a napsugárzástól és a harmatképződéstől.

A nem felületkezelendő felületeket speciális ragasztószalaggal le kell ragasztani (pl. tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251).

Egyenletesen kell felhordani.

A maszkoláshoz használt ragasztószalagokat felhordás után kb. 30 perc elteltével óvatosan el kell távolítani az alapfelületről.

Az ecsetelhető záróbevonatot egy rövidszőrű festőhengerrel (pl. Storch 148918) szálirányában, egyenletesen és alkatrészenként kell felhordani.

A javítást úgy kell előkészíteni, hogy a felületkezelő anyag felhordása max. 5 percig tartson.



■ Száradás

Porszáráz: kb. 1 óra után

Óvatosan használható: kb. 4–6 óra után

Teljes száradás: kb. 48 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Alacsonyabb hőmérséklet, magasabb légnedvesség vagy a max. rétegvastagság túllépése miatt lassulhat az átkeményedés és a száradás!


Munkaeszközök és tisztításuk



Akrilecset, mikroszálás festőhenger

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.