



PUR SL-214-Schichtlack

Rendkívül gyorsan száradó, hosszan felhasználható, kétkomponensű alapozó- és fedőlakk




Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	22
	Készlet	20 l
	Göngyöleg típusa	kanna
	Göngyölegkód	20
	Terméksz.	
PUR SL-214/10		
színtelen tompamatt	1857	■
PUR SL-214/20		
színtelen matt	1849	■
PUR SL-214/30		
színtelen félmatt	1850	■

Anyagszükséglet 80 –120 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Alapozó- és záróbevonat
- Nagy értékű bútorokra
- Üzletek és szakvásárok berendezési elemeire
- Tömörfából készült és furnérozott felületekre
- Fedőfestett felületek átvonására (keménység/fényesség)
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Nagyon gyorsan szárad
- Nagyon jól csiszolható
- Jól terül
- Kiváló vegyszerállóság
- UV-stabil
- Hosszabb feldolgozási idő

Termékjellemzők

Kötőanyag	Poliakrilát-gyanta
Sűrűség (20 °C)	kb. 0,94 kg/l
Kifolyási idő (20° C, DIN 4)	kb. 25
Szag	anyagfajtára jellemző

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok > DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

További információk > Pflegehinweise für lackierte Möbeloberflächen

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek > PUR GLA-820-Glaslackadditiv (1946)
> PUR H-280-Härter (1975)
> V-890-Verdünnung (1955)



- V-897-Verdünnung (1935)
- V-893-Verzögerer (1981)
- PUR CL-240-Colorlack (1965)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- MM-823-Mattierungsmittel (3867)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószertmentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- Előkészítés
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat a felületkezelés előtt WV-891 vagy V-890 higítóval alaposan le kell mosni.
Természetes fa csiszolása: 100–180-as szemcsemérettel.
Az alapfelületek pácolásához az Aqua KB-004, BB-007 vagy PB-006 pácolókat kell használni.

Előkészítés



- Bekeverés
10:1 térfogatarányban PUR H-280-nal (100:10 súlyarányban)
Az edzőt a lakk kevergetése közben kell hozzáadagolni, majd a mixet homogénre kell összekeverni.
A feldolgozási idő max. 48 óra, a magas hőmérséklet azonban lerövidítheti ezt az időtartamot.
Öregbebb lakk-edző keverékek használata rosszabb felületi tulajdonságokat eredményezhet.
A régi festék-keményítő keverékek max. 48 óráig keverhetők a frissen kevert festék-keményítő keverékekhez.
Adalékanyagok és aditívek alkalmazásakor figyelembe kell venni az alkalmazott termék műszaki adatlapján feltüntetett információkat.


Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Szórás.
Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,8–2,0 mm, levegőnyomás: 2,0–3,0 bar.
Airless-szórás: fúvóka: 0,23–0,28 mm, anyagnyomás: 80–120 bar.
Airmix-szórás: fúvóka: 0,23–0,28 mm, anyagnyomás: 80–100 bar, segédlevegő-nyomás: 1,2–2 bar.
Száradás után köztes csiszolást kell végezni 240–320-as szemcseméretű csiszolópapírral.
Szükség esetén a felhordást meg kell ismételni.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



- Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
A színes lakkok átlátszó fedőlakkal történő átkenéséhez ajánlott az adott színű PUR Colorlackból 5–10%-ot az átlátszó lakkhoz keverni.
Az „átdolgozható” (száradás) mellett megadott időtartam az, amelyen belül a termékre köztes csiszolás nélkül újabb réteg vihető fel. A megadott idő túllépése esetén a felületet a következő réteg felhordása előtt át kell csiszolni és portalanítni kell.
A készre lakkozott szerkezeti elemek csomagolásához légáteresztő anyagokat kell használni.
- Száradás
Porszáras: kb. 20–30 perc után
Átdolgozható: kb. 1,5 óra után
Egymásra rakható: egy éjszakai száradás után
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.
- Higítás
Szükség esetén V-890-Verdünnung, V-897-Verdünnung, V-893-Verzögerer termékekkel hígítható

Tudnivalók

DIN EN 71-3 „Bizonyos elemek migrálása”:
Ez a termék megfelel a DIN EN 71-3 szabvány szerinti, a nehézfémek gyermekjátékokba történő kioldódására vonatkozó határértékeknek, ezáltal teljesíti a gyermekjátékok biztonságára vonatkozó több további követelmény egyikét az EU játékok biztonságáról szóló rányelvének (2009/48/EK) megfelelően.
A felület értékének megőrzéséhez a rendszeres tisztítást és ápolást javasolt szőszmentes pamut törlőkendővel végezni. Oldószer- és szilikonmentes ápolószereket kell használni.
A kisebb mechanikai sérüléseket a Remmers Reparatur-Set javítókészlettel lehet kijavítani.



Munkaeszközök és tisztításuk




Airless, airmix szóróberendezés, tartályos szórópisztoly

A munkaeszközöket a használatuk után azonnal WV-891-Waschverdünnung mosóhígítóval vagy V-890-Verdünnung hígítóval kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szóráskor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.