



Induline Perfect-Finish

Componente de laca especialmente aditivado para la producción de una laca de montaje para renovar puertas de entrada pintadas en fábrica.

Color	Disponibilidad		
	Cant. por palet	672	72
	UNIDADES DE ENVASADO	6 x 750 ml (prellenado con 175 ml)	(1 BIN = 5 L)
	Tipo de envase	Lata metálica	BIN
	Clave de envase	01	05
	Artículo número		
Incoloro	1879	■	
	1878		■

Consumo / cantidad a aplicar 30 - 40 ml/m² por capa



Campos de aplicación



- Para la producción de un barniz de reacondicionado para el uso en obra en puertas de entrada pintadas en fábrica: Induline DW-625, Induline LW-725 e Induline NW-740/05
- El envase prellenado de 750 ml se llena con el recubrimiento deseado.
- No es apto para su uso en recubrimientos de efecto.
- Para aplicadores profesionales

Propiedades



- De fácil aplicación
- Inodoro
- Buena igualación
- Dureza según directriz H0.03
- Impermeable y regulador de humedad
- Resistente y duradero gracias a un aglutinante especial de poliuretano
- Resistente a los arañazos y a la crema de manos - en caso de carga normal
- No se amarillea
- Altamente elástico

Posibles productos del sistema

- [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)
- [Induline NW-740/05 \(7920\)](#)

Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte
Elementos de madera estables: humedad de la madera 11 - 15 %
Componentes pintados con Indulina DW-625/ LW-725/ NW-740/05
- Preparativos
Eliminar la suciedad y la grasa con el Diluidor V 101
Antes de la capa final, realizar un lijado intermedio: P 220 - 240, elimine el polvo de lijado.
Observar la Ficha técnica BFS n.º. 18 "Recubrimientos sobre madera y transformados de madera en exteriores".

Preparación



- Mezclado
Llene el contenedor prellenado con la calidad de pintura deseada hasta aprox. 2 cm por debajo del tejado.
Homogeneizar con un palo de madera o una espátula mientras se remueve.



Elaboración



■ Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +10 °C a máx. +25 °C.

Agitar bien el producto.

A brocha o rodillo.

Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.

Indicaciones para la aplicación



Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto de color.

Durante la aplicación/el secado hay que proteger las superficies de la lluvia, el viento, la radiación solar y la formación de agua de deshielo.

Proteja las superficies recién pintadas del polvo, la suciedad, etc.

Cubrir todas las superficies que no vayan a ser trabajadas con una cinta adhesiva adecuada (por ejemplo, tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251)

Reparar todos los junquillos, rebajes y posteriormente las superficies restantes.

Procedimiento: Con un rodillo de pelo corto (art. nº 148918) el barniz se aplica uniformemente en tiras y directamente después se recorta al aspecto de una superficie pulverizada con un rodillo fino de espuma (art. nº 156812).

Se debe tener cuidado para asegurar que el procesamiento esté libre de crestas.

Por favor, planificar el trabajo de tal manera que el proceso completo pueda ser completado en 5 minutos.

Si se utilizan cintas adhesivas, deben retirarse cuidadosamente del sustrato después de aproximadamente 30 minutos.

Si la puerta delantera pintada debe cerrarse antes de que esté completamente secada, recomendamos utilizar papel encerado entre el marco y la puerta delantera.

■ Secado

Secado al tacto: después de aproximadamente 1 hora.

Mantenimiento prudente: después de unas 4-6 horas

Curado completo: después de aproximadamente 48 horas

Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.

El secado puede retrasarse a bajas temperaturas, alta humedad o si se sobrepasa el espesor de capa máximo

■ Dilución

Listo para su uso después de la preparación.

No debe diluirse más con agua.

Indicaciones

No utilice limpiadores alcohólicos.

Para la limpieza y el cuidado recomendamos el set de mantenimiento para puertas.


Utensilios de trabajo / limpieza



Limpiar los utensilios de trabajo inmediatamente después de su empleo con agua y detergente.

Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



En los envases originales cerrados y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas al menos 24 meses.

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.