



Induline Perfect-Finish

Värvitoon	Saadavus
	Tarnitatavad pakendid 672
	Pakendi kaal 6 x
	Pakendi tüüp Ämber W
	Pakendi kood 01
	Artikli number
	1879 ■

Kasutusala



- [AW_IDL_40]
- [AW_IDL_41]
- [AW_IDL_42]
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Lihtne töödelda
- Vähesel löhnaga
- Hea voolavusega.
- Vastupidav (vastavalt direktiivile HO.03)
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- Vastupidav ja pikaealine spetsiaalse polüuretaansideaine tõttu
- Täiendavaks eeliseks on kriipimiskindlus ja vastupidavus kätekreemidele normaalse koormuse juures
- Ei kolletu
- Kõrge elastsusega

Võimalikud süsteemitooted

- [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)
- [Induline NW-740/05 \(7920\)](#)

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%
[U1_IDL_1]
- **Ettevalmistamine**
[U2_IDL_12]
Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.
Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.



Ettevalmistamine



■ Segamine

[ZB_IDL_1]

Homogeniseerige puitvarda või spaatliga.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni max +25 °C.

Materjal korralikult läbi segada.

Pintsli või rulliga.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Töötlemise/kuivamise ajal kaitsta pindu vihma, tuule, päikesekiirguse ja vette kastmise eest.

[VA2_IDL_65]

Kleepige kõik mittetöödeldavad pinnad sobiva kleeplindiga (nt tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251) kinni

[VA2_IDL_41]

[VA2_IDL_42]

Tuleb jälgida ilma üleminekuteta töötlemist.

Palun kavandage tööd selliselt, et kogu töötlemisprotsessi saab lõpetada 5 minuti jooksul.

Kleeplintide kasutamisel tuleb need umbes 30 minuti pärast ettevaatlikult aluspinnalt eemaldada.

[VA2_IDL_46]

■ Kuivamine

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Madalamad temperatuurid, kõrge õhuniiskus või maksimum kihi paksused võivad kuivamisega pikendada.

Juhised

[H_IDL_25]

Puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame uste hoolduskomplekti.

Töövahendid/puhastamine



Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga.

Utiliseerige puhastusjäätmeid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäätgid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.