



Induline Perfect-Finish

Komponent lakierniczy zawierający specjalne dodatki, przeznaczony do sporządzania "lakieru montażowego" do korekty/odświeżania fabrycznie lakierowanych drzwi zewnętrznych (Induline DW-625 & LW-725) na placu budowy

Kolor	Formy dostawy
	Ilość na palecie 672
	Jedn. opak. 6 x
	Rodzaj opakowania pojemnik blaszany
	Kod opakowania 01
	Nr art.:
bezbarwny	1879 ■

Zużycie 30 - 40 ml/m² na jedną warstwę



Obszary stosowania



- Do sporządzenia lakieru odświeżającego, do stosowania na placu budowy na fabrycznie [polakierowanych drzwiach frontowych: Induline DW-625 (art. 1764) Induline LW-725 (art. 3943)
- Wstępnie napetnione opakowanie 750 ml uzupełnia się wybraną jakością lakierem.
- Nie nadaje się do stosowania na powłokach z lakierów efektowych.
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości



- Łatwe stosowanie
- Produkt o nikłym zapachu
- Dobra rozlewność
- Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
- Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
- Trwała i żywotna powierzchnia dzięki specjalnemu spoiwu poliuretanowemu
- Podwyższona odporność na zadrapania i kremy do rąk w warunkach normalnych obciążeń
- Niska tendencja do żółknięcia
- Bardzo elastyczna powłoka

Dane techniczne produktu

Spoivo	polimery poliuretanowe
Gęstość (20 °C)	1,02 g/cm ³
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4	ok. 15
Zapach	łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)
- [Induline NW-740/05 \(7920\)](#)

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %
Elementy budowlane pokryte powłoką końcową z Induline DW-625/ LW-725
- Przygotowania
Zabrudzenia i tłuszczy usunąć za pomocą Verdünnung V 101
Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.



Przygotowanie materiału



■ Mieszanie

Wypełnione wstępnie opakowanie dopełnić do wysokości około 2 cm poniżej górnej krawędzi pojemnika lakierem o pożądanych właściwościach
Materiał należy doprowadzić do stanu jednorodności, mieszając drewnianym prętem lub szpatułą.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.
Małować pędzlem lub walcem.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze



Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniami kondensatu.

[VA2_IDL_65]

Wszelkie powierzchnie nie podlegające obróbce należy okleić odpowiednią taśmą (np. tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251)

Obróbce należy poddać wszystkie listwy szklane, zakładki, a następnie pozostałe powierzchnie

Wskazówki technologiczne: Za pomocą wataki z krótką przędzą (sprawdza się Storch, art.148918) lakier nakłada się równomiernymi pasami i zaraz potem dopracowuje się powierzchnię delikatnym walcem gąbkowym (sprawdza się Storch, art. 156812) do uzyskania efektu aplikacji natryskowej.

Należy dopilnować, aby aplikacja odbywała się bez pozostawiania śladów łączenia.

Proszę w taki sposób zaplanować roboty, aby cała obróbka została zakończona w ciągu 5 minut.

Podczas stosowania taśm klejących należy je po 30 minutach ostrożnie usunąć z podłoża.

Jeśli polakierowane drzwi mają zostać zamknięte zanim nastąpi całkowite utwardzenie powłoki, to zalecamy zastosowanie papieru woskowanego pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem.

■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 1 godz.

Ostrożna eksploatacja możliwa po ok. 4-6 godz.

Całkowite stwardnienie następuje po ok. 48 godz.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (www) = 65 %.

W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

■ Rozcieńczanie

Gotowe do użycia po sporządzeniu preparatu.

Nie wolno bardziej rozcieńczać wodą.

Wskazówki

Nie należy stosować środków czyszczących opartych na alkoholu.

Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz Pflege-Set für Türen (art. 2746).

Narzędzia / czyszczenie




Watek z krótkim włosiem (sprawdza się Storch, nr art. 148918) i delikatny watek gąbkowy (sprawdza się Storch, nr art. 156812).

Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niez mieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność