



Induline Perfect-Finish

Специальный компонент для изготовления обновляющего лака для освежения покрытия входных дверей, лакированных в заводских условиях (материалами Induline DW-625 и LW-725)

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	672
	Единица упаковки	6 х
	Тип упаковки	ведро жест.
	Код упаковки	01
	Арт. №	
farblos / бесцветный	1879	■

Расход

30 - 40 мл/м² на один рабочий проход



Область применения



- Для изготовления обновляющего лака, применяемого для освежения покрытия входных дверей, лакированных в заводских условиях: Induline DW-625 (арт. 1764) Induline LW-725 (арт. 3941)
- Предварительно наполненная емкость объемом 750 мл доливается желаемым лакокрасочным материалом.
- Не предназначено для применения поверх лакокрасочных покрытий с эффектом
- Для профессионального применения

Свойства



- Простота в применении
- Слабый запах
- Хорошая растекаемость
- Устойчивость к слипанию (согл. Директиве НО.03)
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Стойкость и долговечность благодаря специальному полиуретановому связующему веществу
- Положительная оценка по результатам тестирования на стойкость к царапинам и кремам для рук в условиях нормальной эксплуатации
- Низкая склонность к пожелтению
- Высокая эластичность

Технические параметры продукта



Связующее вещество	PU-полимеры
Плотность (20 °C)	1,03 г/см ³
Вязкость (20 °C)	~ 1000 мПа·с
Запах	слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Induline DW-625 (1764)
- Induline LW-725 (3941)
- Induline NW-740/05 (7920)

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %

Изделия с финишным покрытием Induline DW-625/ LW-725

■ Подготовка поверхности

Удалить грязь и обезжирить с помощью растворителя Verdünnung V 101

Перед нанесением финишного слоя выполнить промежуточную шлифовку: Р 220-240, тщательно удалить шлифовальную пыль.

Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Подготовка материала



■ Замешивание

В предварительно наполненную емкость долить необходимый лакокрасочный материал до уровня ~ 2 см от края емкости.

Перемешать до однородного состояния с помощью шпателя или деревянной палочки.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура объекта, окружающей среды и материала 10-25 °C

Не применять под прямым воздействием солнечных лучей

Не применять при наличии конденсата, в условиях тумана и дождя

Свежеобработанные поверхности защищать от попадания пыли, грязи и т.п.

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью или валиком.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра, солнечных лучей и образования конденсата.

[VA2_IDL_65]

Все непредназначенные для обработки поверхности обклеить специальной клейкой лентой (например, tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251)

Сначала обрабатывать все штапики и пазы, а затем всю оставшуюся поверхность.

Техника нанесения: равномерно нанести лак полосами валиком с коротким ворсом (например, Storch арт. 148918) и затем сразу прокатать с помощью валика из мелкого поролона (например, Storch арт. 156812) для придания эффекта нанесения



распылением.

Нанесение необходимо выполнять без образования стыков.

Работы следует распланировать таким образом, чтобы весь процесс нанесения был завершен в течение 5 минут.

При применении клейкой ленты необходимо осторожно удалить ее с поверхности спустя ~ 30 минут.

Если лакированную дверь необходимо закрыть до полного отверждения покрытия, рекомендуется использовать вощеную бумагу в качестве прокладки между дверной коробкой и дверным полотном.

■ Высыхание

От пыли: ~ 1 час

Пригодность к бережной эксплуатации: спустя ~ 4-6 часов

Полное отверждение: ~ 48 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

■ Разбавление

После смешивания продукт готов к применению.

Не разбавлять водой.

Общие указания

Не использовать спиртовые очистители.

Для очистки и ухода мы рекомендуем использовать набор по уходу Pflege-Set для дверей.

Рабочий инструмент / очистка




Валик с коротким ворсом (например, Storch арт. 148918) и валик из мелкого поролона (например, Storch арт. 156812).

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.