



HIRNHOLZSCHUTZ

Nedvesség elleni védelem bútüfelületekre


Szín	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 672
	Kiszérelés 0,75 l
	Göngyöleg típusa kanna
	Göngyölegkód 01
	Terméksz.
színtelen	1900 ■

Anyagszükséglet

Kb. 100 ml/m² a fa nedvszívó képességétől függően



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsalugátérek, profilécek, kerti faházak)
- Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácsszerkezetek, kocsibeállók, faborítások)
- Tűlevelű és lombos fákra
- Nedvesség elleni védelem vágott és bútüfelületekre

Tulajdonságok



- Filmréteget képez
- Víztaszító
- Rugalmas
- Gátolja a diffúziót
- A kezelt fafelületen hatékonyan korlátozza a nedvesség okozta dagadást
- A kereskedelemben kapható minden festékrendszerrel átfesthető

Terméjkarakterisztikák

Kötőanyag	akrilát
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,04 g/cm ³
Szag	enyhe, száradás után szagtalan

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- > **Pflege-Öl (2652)**
- > **UV Öl Lasur 3in1 [eco] (7670)**
- > **Időjárásálló fafesték 3in1 [eco] (7650)**
- > **Keményfa- és ápolóolaj [eco] (7690)**
- > **Holzschutz-Creme 3in1 (2715)**
- > **HK-Lasur 3in1 (2250)**
- > **Dauerschutz-Lasur UV (2234)**
- > **Deckfarbe (3600)**
- > **Venti-Lack 3in1 (2705)**
- > **Multi-Lack 3in1 (7744)**
- > **Holzschutz-Grund* (2066)**
- > **Isoliergrund (3440)**

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.



Mérettartó faszervezetek nedvességtartalma: 11–15%
A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszervezetek nedvességtartalma: max. 18%.

■ **Előkészítés**

A gombásodásra hajlamos fafajokat favédőszerez* kell előkezelni. (*A biocid termékeket körültekintően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!)
Nem filmképző termékek (vékonylazúrok és olajok) esetében a teljes rétegrend felhordása után lehet csak használni, mivel a termék megakadályozza a ráhordott felületkezelő anyagok beszívódását.
Filmképző termékek (közepvastag lazúrok és fedőfestékek) esetén az adott termék első és második rétege között kell használni.
Az alapozás vagy az első réteg felhordása után enyhe köztes csiszolás szükséges.

Feldolgozás



■ **Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.

Felhordás ecsettel.

Indokolt esetben fel lehet hordani még egy réteget.

Száradás után megfelelő termékekkel köztes és záróbevonatot kell felhordani.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbát, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

■ **Száradás**

Átdolgozható: kb. 2 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseres és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ **Hígítás**

Felhasználásra kész.

Tudnivalók

Figyelembe kell venni a kültéri faszervezetek felületkezelésére vonatkozó aktuális szabványokat és irányelveket (VFF-műszaki adatlapok, BFS-műszaki adatlap sz. 18, VdI-, IFT- irányelvek).

Munkaeszközök és tisztításuk




Műanyag sörtéjű ecset, széles ecset

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

**A biocid termékekről szóló
rendelet**

CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátlásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

**VOC-tartalom (2004/42/EK
Decopaint-irányelv)**

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.





Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye

figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.