



PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

Velmi matný dvousložkový PUR lak s integrovaným efektem proti otiskům prstů i na tmavých podkladech



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	60	22
	Balení	5 l	20 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	20
	Číslo výrobku		
PUR BML-215/10 nevýrazný matný			
bezbarvý	1941	■	■
PUR BML-215/05 zcela matný			
bezbarvý	1979	■	■

Spotřeba

80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Základní nátěr a konečný nátěr
- Masivní dřevo a dýhy
- Hodnotný nábytek
- Nábytek do kuchyní a koupelen
- Bezdotykové přední dílce
- Pro tmavé a tmavě mořené dřevo
- Krycí nátěr pro barevné laky (odolnost proti oděru/stupeň lesku)
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Rychlé schnutí
- Dobrá broušitelnost
- Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Dobrá odolnost proti poškrábání
- Minimální tendence k vyleštění povrchu
- Světlostálý
- Vysoká transparentnost
- Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladech
- Anti-Finger-Print-Efekt

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,934 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 30
Zápach	Typický pro tento druh

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **Klassifizierung des Brandverhaltens gm. DIN EN 13501-1 (C-s1, d0)**
- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Další informace

- **Pflegehinweise für lackierte Möbeloberflächen**

Systemové produkty

- **PUR CL-240-Colorlack (1965)**
- **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**



- PUR H-280-Härter (1975)
- PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack (1957)
- V-89X-Verdünnung
- Aqua Beizen
- PUR SL-210-Schichtlack (2005)

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%

■ Příprava podkladu

Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru použijte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.

Jehličnaté dřevo: broušení dřeva P 80 - 120.

Všechny ostatní povrchy: brus P 180 - 320.

Příprava směsi



■ Míchání

10: 1 s PUR H-280 podle objemu (100: 10 podle hmotnosti)


Tužidlo přidejte za stálého míchání a směs se homogenizuje.

Staré směsi laků s tužidly mají nižší užité vlastnosti.

V případě zpracování pomocí přísad a aditiv dodržujte, prosím, pokyny v technickém listu systémového produktu.

Doba zpracování max. 12 hodin, vyšší teploty dobu zpracování zkracují.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Stříkání.

Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.

Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

Druhý nátěr provádějte po uschnutí a mezibrusu (P240-320).

V případě potřeby proces opakujte.

Při použití jako vrchní nátěr je postačující jeden nátěr.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

Při odstraňování barevných laků lze v případě potřeby přidat do výrobku max. 5 % barevného laku, aby se zabránilo barevnému posunu (na ose jasu) barevného laku.

Zejména na tmavých podkladech doporučujeme jemně rozprašované a rovnoměrné lakování pomocí průtokové pistole v křížovém vzoru. Pokud se parametry liší, je nutné předem konzultovat technickou podporu společnosti Remmers a vytvořit testovací plochu.

Časový úsek, ve kterém můžete produkt zpracovat bez mezibrusu, se orientuje podle hodnoty "Přetíratelný" (doba schnutí). Po překročení tohoto časového úseku je nutné plochu před dalšími pracovními úkony obrousit a očistit od prachu.

Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

■ Schnutí

Suchý proti prachu: po cca 10 minutách

Suchý na dotyk: po cca 40 minutách

Přelakovatelný: po cca 1,5 hodině

Povrchový efekt "Anti-Finger-Print": po cca 3 dnech

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.

Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.




Nářadí / čištění



Airless-, Airmix stříkácí zařízení, pistole s pohárkem
Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.