



## PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

Ülimatt integreeritud sõrmejäljekindla efektiga 2K-PUR-lakk ka tumedatele aluspindadele



Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitavad pakendid	60	22
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	05	20
	<b>Artikli number</b>		
<b>PUR BML-215/10 blävs matëts</b>			
värvitu	1941	■	■
<b>PUR BML-215/05 nespõidõgs matëts</b>			
värvitu	1979	■	■

**Kulu** 80 - 120 ml/m<sup>2</sup> töõetapi kohta



### Kasutusala



- Kruntimine ja lõppkiht
- Massiivpuit ja vineerid
- Kõrgekvaliteediline mööbel
- Kõõgi- ja vannitoamööbel
- Käepidemeta esipinnad
- Tumedad ja tumedaks peitsitud puitpinnad
- Kattekiht värvilistele lakkidele (vastupidavus kriimustustele/läikeaste)
- Professionaalstele kasutajatele

### Omadused



- Kiiresti kuivav
- Hästi lihvitav
- Väga hea vastupidavus kemikaalide suhtes
- Hea kraapekindlus
- Vähene kalduvus läikivusele
- Valguskindel
- Hea läbipaistvus
- Sõrmejäljekindel efekt



## Toote andmed

Tihedus (20 °C)	Ca. 0,934 g/cm <sup>3</sup>
Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures	Ca. 30
Löhn	Tüübile iseloomulik

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

## Võimalikud süsteemitooted

- [PUR CL-240-Colorlack \(1965\)](#)
- [PUR FG-201-Füllgrund \(1950\)](#)
- [PUR H-280-Härter \(1975\)](#)
- [V-890-Verdünnung \(1955\)](#)
- [PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack \(1957\)](#)
- [V-897-Verdünnung \(1935\)](#)
- [V-893-Verzögerer \(1981\)](#)

## Töö ettevalmistamine


- **Nõuded aluspinnale**  
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.  
Puidu niiskus: 8–12%
- **Ettevalmistamine**  
Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta eelnevalt WV-891 või V-890-ga.  
Okaspuit: Puidulihv P 80 -120.  
Kõik muud pinnad: Lihv P 180 - 320.

## Ettevalmistamine



- **Segamine**  
[ZB\_HB\_46]  
Lisada kõvendi kogu aeg segades ning homogeniseerida segu.  
Vanad laki ja kõvendi segud on halvemate kasutusomadustega.  
Töötlemisel lisainetega pange palun tähele süsteemitoote tehnilist infolehte.  
Töötlemisaeg maks. 12 tundi. Kõrgemad temperatuurid võivad seda aega lühendada.

## Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**  
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +18 °C kuni maks. +25 °C.  
  
Pihustamine.  
Mahutiga pihustuspüstol: Düüs: 1,8 - 2,0 mm; pihusti õhurõhk: 2 - 3 bar.  
Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.  
Airmix-pihustid: Düüs: 0,23 - 0,28 mm, materjali rõhk: 80 - 100 bar, õhurõhk pihustis: 1,2 - 2 bar.  
Pärast kuivatust ja vahelihvi (P 240–320) teostada tootega teine tööetapp.  
Vajadusel korrata toimingut.  
Pealislakina kasutamisel piisab ühekordsest pealekandmisest.  
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

## Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.  
Värvilakiga pindade lakkimisel võib vajaduse korral tootele lisada kuni 10% värvilakki, et takistada värvilaki värvitooni nihet (heleduseskaalal).  
Ajavahemik, mille jooksul toodet võib ilma vahelihvimiseta lakkida, vastab orienteeruvalt andmetele "Ületöödeldav" (kuivamisaeg). Pärast selle ajavahemiku ületamist tuleks pind



vahetult enne edasisi tööoperatsioone lihvida ja tolmut puhastada.  
Valmis värvitud puitdetailide pakkimisel kasutada õhku läbilaskvaid materjale.

■ **Kuivamine**

Tolmukuiv: ca. 10 minuti pärast  
Katsutav: ca. 40 minuti pärast  
Ületöödeldav: ca. 1,5 tunni pärast  
Pinnaefekt „Sörmejäljekindel“: ca. 3 päeva pärast


Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.  
Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

**Juhised**

Pinna kvaliteedi säilitamiseks soovitame me regulaarset puhastust ja hooldust mitternarmendava puuvillase lapiga. Palun kasutada lahusti- ja silikoonivabaid hooldusvahendeid.

**Ladustamine/säilivusaeg**

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



**Ohutus/Regulatsioonid**

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

**Isikukaitsevahendid**

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

**Jäätmekäitlusjuhised**

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksiku juhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.