



PUR BML-215-Brillant-Mattlack

Ļoti matēta 2K-PUR laka ar integrētu anti-pirkstu nospiedumu efektu pat uz tumšām virsmām




Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaits paletē	60	22
	VPE	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	05	20
	Preces Nr.		
PUR BML-215/10 blāvs matēts			
bezkrāsaina	1941	■	■
PUR BML-215/05 nespīdīgs matēts			
bezkrāsains	1979	■	■

Patēriņš

80 - 120 ml/m² uz vienu darba soli



Izmantošanas jomas



- Gruntējums un gala pārklājums
- Masīvkoks un finieris
- Augstas kvalitātes mēbeles
- Virtuves un vannas istabas mēbeles
- Priekšpusē bez rokturiem
- Tumši un tumši iekrāsotas kosknes
- Krāsainu laku pārklājums (izturīgums pret gredzena skrāpējumiem/spīduma līmeni)
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Ātri žūstošs
- Laba slīpēšanas spēja
- Ļoti laba izturība pret ķīmiskām vielām
- Laba izturība pret skrāpējumiem
- Neliela tendence spīdēt
- Gaismizturīgs
- Augsts caurspīdīgums
- Anti-pirkstu nospiedumu efekts



Izstrādājuma dati

Blīvums (20 °C)	apt. 0,934 g/cm ³
Iztecēšanas laiks DIN 4 kausā	Apt. 30
Smarža	Veida tipisks

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- **PUR CL-240-Colorlack (1965)**
- **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**
- **PUR H-280-Härter (1975)**
- **V-890 šķaidītājs (1955)**
- **V-897-Verdünnung (1935)**
- **V-893-Verzögerer (1981)**

Sagatavošanās darbam


- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12%
- **Sagatavošana**
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.
Skujkoki: Koksnes slīpējums P 80 - 120.
Visas citas pamatnes: Koksnes slīpējums 180 - 320.

Sagatavošana



- **Piemaisījums**
[ZB_HB_46]
Maisot pievienot cietinātāju un maisījumu homogenizēt.
Veciem krāsas un cietinātāju maisījumiem ir zemākas lietošanas īpašības.
Apstrādājot ar piedevām un aditīviem, lūdzu, skatiet sistēmas produkta tehnisko datu lapu.
Apstrādes laiks maks. 12 stundas, augstāka temperatūra to var saīsināt.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18 °C līdz maks. +25 °C.

Izsmidzināšana.
Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-3 bar.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.
Pēc žūšanas un starposma slīpēšanas (P 240 - 320) veiciet ar produktu otro darbības soli. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.
Ja to lieto kā virskārtas laku, pietiek viena uzklāšana.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Lakojojot krāsainas lakas virsmas, ja nepieciešams, produktam pievieno maks. 10% krāsu lakas, lai neitralizētu krāsas lakas krāsas maiņu (uz spilgtuma ass).
Laika posms, kurā produktu var lakot bez slīpēšanas, ir pamatots ar specifiskāciju "pārstrādājams" (žūšanas laiks). Pēc šī laika posma beigām virsma ir jānoslīpē un



jānoslauka tieši pirms turpmāka darba.
Iesaņojot gatavās lakotās koka detaļas, izmantojiet gaisa caurlaidīgus materiālus.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 10 minūtēm
Var pieskarties: apt. pēc 40 minūtēm
Pārkrāsojams: apt. pēc 1,5 stundām
Virsmas efekts "anti-pirkstu nospiedums": apm. pēc 3 dienām


Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

Norādījumi

Lai saglabātu virsmas vērtību, mēs iesakām regulāru tīrīšanu un kopšanu ar kokvilnas audumu bez plūksnām. Lūdzu, izmantojiet kopšanas līdzekļus, kas nesatur šķīdinātājus un silikonu.

Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.
Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.