Техническое описание
Номер продукта 1941

PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	60	22
	Единица упаковки	**5 л**	**20 л**
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
PUR BML-215/10 глубокомат.			
	1941	■	■
PUR BML-215/05 глубокомат.			
	1979	■	■

Область применения

- Грунтовочное и финишное покрытие
- Массив и шпон
- Высококачественная мебель
- [AW_LH_7]
- [AW_HB_131]
- [AW_HB_61]
- Применение в качестве покрывного лака поверх цветных лаков ([повышение стойкости к царапинам/ степени блеска])
- Для профессионального применения

Свойства

- Быстрое высыхание
- Хорошая шлифуемость
- Очень хорошая химстойкость
- [EG_HB_129]
- [EG_HB_130]
- Светостойкость
- [EG_LH_26]
- [EG_LH_12]

Возможные системные продукты

- PUR CL-240-Colorlack (1965)
- PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- PUR H-280-Härter (1975)
- V-890-Verdünnung (1955)
- PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack (1957)
- V-897-Verdünnung (1935)
- V-893-Verzögerer (1981)
- PUR SL-210-Schichtlack (1962)

Подготовка к выполнению работ

Требования к обрабатываемой поверхности
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
Влажность древесины: 8 - 12 %

Подготовка поверхности
Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.
Хвойная древесина: шлифовка зерном P 80 - 120.
Другие типы оснований: шлифовка зерном P 180 - 320.

Подготовка материала

Замешивание
[ZB_HB_11]
Добавить отвердитель при перемешивании и довести смесь до однородного состояния.
[ZB_HB_19]
[ZB_HB_13]
[ZB_HB_23]

Порядок применения



Наносить распылением.
[VA1_HB_36]
Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.
Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.
После высыхания и промежуточной шлифовки (P 240 - 320) нанести второй слой продукта.
При необходимости повторить процесс.
[VA1_HB_49]
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
При финишном прозрачном лакировании поверхностей, покрытых цветными лаками, можно при необходимости добавить макс. 10 % цветного лака в прозрачный финишный лак, чтобы предотвратить изменение насыщенности оттенка цветного лака (осветление).
[VA1_HB_39]
Для упаковывания готовых лакированных деревянных изделий использовать воздухопроницаемые материалы.

Высыхание
Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Общие указания

[H_HB_14]

Условия хранения / срок хранения	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.
Средства индивидуальной защиты	При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A /P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.
Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.