




## PUR FG-201-Füllgrund

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	60	22
	Единица упаковки	5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
	1950	■	■

### Область применения



- Массив и шпон
- [AW\_LH\_29]
- Древесные материалы
- Высококачественная мебель
- [AW\_LH\_7]
- [H\_HB\_17]
- Для профессионального применения

### Свойства



- [EG\_HB\_86]
- Хорошая шлифуемость
- Хорошая заполняющая способность
- Светостойкость
- Не содержит аренов
- Трудновоспламеняемый материал

### Сертификаты

- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s2, d0)
- Klassifizierung des Brandverhalten gemäß DIN 4102 (B1)
- EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B (IMO-Zertifizierung)

### Возможные системные продукты

- PUR H-280-Härter (1975)
- PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)
- V-890-Verdünnung (1955)
- V-897-Verdünnung (1935)
- V-893-Verzögerer (1981)
- PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack (5130)
- PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)
- PUR SL-21X-Schichtlack

### Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности



Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

#### ■ Подготовка поверхности

Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.

Удалить смоляные кармашки.

Хвойная древесина: шлифовка зерном P 80 - 120.

Другие типы оснований: шлифовка зерном P 180 - 320.

[U1\_LH\_4]

Для тонирования поверхности использовать морилку Aqua KB-004, Aqua BB-007 или Aqua PB-006

#### Подготовка материала



#### ■ Замешивание

[ZB\_HB\_11]


Добавить отвердитель при перемешивании и довести смесь до однородного состояния.

[ZB\_HB\_26]

[ZB\_HB\_19]

[ZB\_HB\_13]

#### Порядок применения



Наносить распылением.

[VA1\_HB\_36]

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

[VA1\_HB\_48]

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

#### Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

[VA1\_HB\_39]

#### ■ Высыхание

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

#### Общие указания

При работе с сертифицированными продуктами и системами руководствоваться данными соответствующих отчетов об испытаниях/ сертификатов и технических описаний.

#### Рабочий инструмент / очистка




Рабочий инструмент очищать растворителем WV-891-Waschverdünnung или V-890-Verdünnung.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.



### Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

### Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.