



PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack

Fondo finitura catalizzato per effetto legno grezzo su essenze chiare e scure

Tonalità di colore	Disponibilità		
	Confezioni per pallet	60	22
	Confezioni	5 l	20 l
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	05	20
	Cod. art.		
incolore	1957	■	■

Consumo 80 - 120 ml/m² per mano di applicazione



Campi di applicazione



- Vernice di fondo e finitura
- Legno massello e impiallacciati
- Mobili di alta qualità
- Mobili da cucina e da bagno
- Legno sbiancato
- Legno destinato a verniciature senza evidenziazione della venatura
- Per utilizzatori professionali

Caratteristiche



- Rapida in essiccazione
- Ottima carteggiabilità
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Resistente alla luce
- Senza effetto ravvivante del sottofondo

Dati tecnici

Leganti	Resina di poliacrilato
Densità (20 °C)	0,935 g/cm ³
Viscosità nel viscosimetro a tazza con foro 4 mm	Ca. 20
Odore	Tipico
Brillantezza	Opaco intenso

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.



Informazioni aggiuntive

➤ **Pflegehinweise für lackierte Möbeloberflächen**

Possibili prodotti del sistema

- **PUR H-280-Härter (1975)**
- **V-890-Verdünnung (1955)**
- **PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack (5130)**
- **PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)**

Preparazione

■ Requisiti del sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.

Umidità del legno: 8 - 12 %

■ Preparazione

Lavare i legni di grassi o resinosi con il diluente universale V-890-Verdünner. Rimuovere le sacche di resina.

Conifere: carteggiatura del grezzo con grana 80 - 120.

Legni di latifoglia: carteggiatura del grezzo con P 150 - 180

La verniciatura deve essere effettuata possibilmente subito dopo la carteggiatura del grezzo.

Se si desidera colorare il supporto, mordenzare con Aqua KB-004, Aqua BB-007 o Aqua PB-006.

Rapporto di catalisi e diluizione



■ Miscelazione

[ZB_HB_46]


Aggiungere l'indurente miscelando continuamente fino a rendere omogeneo il prodotto catalizzato.

Tempo di lavorabilità: max. 8 ore a 20°C, a temperature più alte il tempo può essere più breve.

Le miscele vernice-indurente vecchie anche caratteristiche d'uso peggiorate.

Nella lavorazione con additivi attenersi alle indicazioni della scheda tecnica del prodotto del sistema.

Applicazione



■ Condizioni per l'impiego

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +18 °C a max. 25 °C.

A spruzzo

Pistola a tazza: ugello: 1,8 - 2,0 mm; pressione: 2 - 3 bar.

Verniciatura a spruzzo airless: ugello: 0,23 - 0,28 mm, pressione: 80 - 120 bar.

Verniciatura a spruzzo airmix: ugello: 0,23 - 0,28 mm, pressione in uscita: 80 - 100 bar, aria laterale: 1,2 - 2 bar.

Dopo l'essiccazione e l'eventuale carteggiatura intermedia (P 240 - 320) applicare la seconda mano.

Chiudere bene le confezioni iniziate e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego



Verificare la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore realizzando una superficie campione.

L'intervallo di tempo in cui il prodotto può essere sopravverniciato senza carteggiatura intermedia si orienta alle indicazioni sotto "Verniciabilità" (tempo di essiccazione). Se questo periodo viene superato, la superficie deve essere leggermente carteggiata e spolverata immediatamente prima della mano successiva.

Per l'imballaggio dei pezzi verniciati utilizzare materiali permeabili all'aria.



■ **Essiccazione**

Fuori polvere: dopo ca. 15 minuti

Verniciabile: dopo ca. 1,5 ore (il migliore effetto legno grezzo si ottiene dopo l'essiccazione per una notte)

Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.

A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente.

In presenza di elevati livelli di umidità durante l'essiccazione possono formarsi velature o aloni bianchi.

■ **Diluizione**

Bei Bedarf mit V-890-Verdünnung oder V-899-Verdünnung.

Note Per mantenere nel tempo la qualità della superficie consigliamo una pulizia periodica con un panno di cotone. Utilizzare detergenti senza silicone nè solventi.


Attrezzatura / Pulizia Attrezzatura di spruzzo airless o airmix, pistola a tazza



Lavare l'attrezzatura con il detergente WV-891-Waschverdünnung oppure il diluente V-890-Verdünnung.

Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

Immagazzinamento / Conservabilità Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



Sicurezza Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Dispositivi di protezione individuale Per l'applicazione a spruzzo è obbligatorio indossare una maschera respiratoria con filtro combinato min. A/P2 e occhiali protettivi. Indossare un indumento di protezione e guanti adeguati.

Istruzioni per lo smaltimento Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. Conferire per il riciclaggio le confezioni completamente svuotate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non far pervenire nelle canalizzazioni. Non versare negli scarichi.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.