



PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	60	22
	Единица упаковки	5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
	1957	■	■

Область применения



- Грунтовочное и финишное покрытие
- Массив и шпон
- Высококачественная мебель
- [AW_LH_7]
- [AW_LH_29]
- [AW_HB_71]
- Для профессионального применения

Свойства



- Быстрое высыхание
- [EG_HB_47]
- [EG_HB_49]
- Светостойкость
- [EG_HB_50]

Возможные системные продукты

- [PUR H-280-Härter \(1975\)](#)
- [V-890-Verdünnung \(1955\)](#)
- [PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack \(5130\)](#)
- [PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack \(1941\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
 Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
 Влажность древесины: 8 - 12 %
- **Подготовка поверхности**
 Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.
 Удалить смоляные кармашки.
 Хвойная древесина: шлифовка зерном P 80 - 120.
 [U2_HB_17]



[U1_LH_4]

Для тонирования поверхности использовать морилку Aqua KB-004, Aqua BB-007 или Aqua PB-006

Подготовка материала



■ Замешивание

[ZB_HB_11]


Добавить отвердитель при перемешивании и довести смесь до однородного состояния.

[ZB_HB_10]

[ZB_HB_19]

[ZB_HB_13]

Порядок применения



Наносить распылением.

[VA1_HB_36]

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

[VA1_HB_48]

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

[VA1_HB_39]

Для упаковывания готовых лакированных деревянных изделий использовать воздухопроницаемые материалы.

■ Высыхание

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

При высокой влажности во время высыхания существует риск появления белесого налета.

Общие указания

[H_HB_14]


Рабочий инструмент / очистка



Рабочий инструмент очищать растворителем WV-891-Waschverdünnung или V-890-Verdünnung.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы



Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.