PUR HL-211/90-Hochglanzlack

Valguskindel, 2K-kattelakk raskestisüttivatele kõrgläikepindadele

Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitatavad pakendid	60
	Pakendi kaal	**5 l**
	Pakendi tüüp	Ämber W
	Pakendi kood	05
	Artikli number	
kõrgläikeline	1961	■

Kulu

120 - 150 ml/m² tööetapi kohta

Kasutusala

- Lõppkiht
- Massiivpuit ja vineerid
- Kõrgekvaliteediline mööbel
- Kõõgi- ja vannitoamööbel
- Lettide ja näitusestendide ehitus
- Kattekiht värvilistele lakkidele (vastupidavus kriimustustele/läikeaste)
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused

- Kiiresti kuivav
- Pärast läbikõvenemist poleeritav
- Valguskindel
- Hea voolavusega.
- Raskesti süttiv

Toote andmed

Tihedus (20 °C)	Umbes 0,99 g/cm³
Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures	Umbes 22
Lõhn	Üldine

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat	**DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon"** **Põlemiskäitumise klassifitseerimine vastavalt DIN 4102 (B1)**
Standardid	DIN 68861, 1B Vastupidavus kemikaalidele
Võimalikud süsteemitooted	**PUR H-280-Härter (1975)** **PUR FG-201-Füllgrund (1950)** **V-890-Verdünnung (1955)** **V-897-Verdünnung (1935)** **V-893-Verzögerer (1981)**

Töö ettevalmistamine

Nõuded aluspinnale
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.
Puidu niiskus: 8–12%

Ettevalmistamine
Töödelge aluspind sobiva süsteemitootega.
Vahelihv: P 400 - P 800.
Kihi pealekandmine peaks toimuma kohe pärast lihvimist.

Ettevalmistamine

Segamine
4:1 PUR H-280-ga mahu järgi (4:1 kaalu järgi). Projektid vastavalt DIN 4102, B1: 5:1 kaalu järgi.
Lisada kõvendi kogu aeg segades ning homogeniseerida segu.
Töötlemisaeg maksimaalselt 6 tundi, kõrgemad temperatuurid võivad seda lühendada.
Vanad laki ja kõvendi segud on halvemate kasutusomadustega.
Töötlemisel lisaainetega pange palun tähele süsteemitoote tehnilist infolehte.

Töötlemine



Juhised töötlemiseks
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +18 °C kuni maks. +25 °C.

Pihustamine.
Mahutiga pihustuspüstol: Düüs: 1,6 - 1,8 mm; õhurõhk pihustis: 2 - 3 bar.
Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.
Airmix-pihustid: Düüs: 0,23 - 0,28 mm, materiali rõhk: 80 - 100 bar, õhurõhk pihustis: 1,2 - 2 bar.
Vajadusel pärast kuivamist ja vahelihvimist (P 320 - 600) kanda peale teine kiht toodet.
„Märg-märjale“ lakkimine võimalik.
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised

Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Kuivamine
Tolmukuiv: umbes 20 - 30 minuti pärast
Ületöödeldav: umber 1 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.
Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

Lahjendamine

	Vajadusel
Juhised	Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte. Pinna kvaliteedi säilitamiseks soovitame me regulaarset puhastust ja hooldust mittenarmendava puuvillase lapiga. Palun kasutada lahusti- ja silikoonivabasid hooldusvahendeid.
Töövahendid/puhastamine	Airless-, Airmix-pihustusseadmed, värvipüstol Töövahendid puhastada WV-891- puhastuslahjendi või V-890-lahjendiga. Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.
Ladustamine/säilivusaeg	Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud. 
Ohutus/Regulatsioonid	Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.
Isikukaitsevahendid	Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.
Jäätmekäitlusjuhis	Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.