




PUR HL-211/90-Hochglanzlack

Цвет	Доступные позиции
Кол-во на палете	60
Единица упаковки	5 л
Тип упаковки	ведро жест.
Код упаковки	05
Арт. №	
1961	■

Область применения



- [AW_LH_15]
- Массив и шпон
- Высококачественная мебель
- [AW_LH_7]
- Оформление торговых помещений и строительство выставочных стендов
- Применение в качестве покрывного лака поверх цветных лаков ([повышение стойкости к царапинам/ степени блеска])
- Для профессионального применения

Свойства



- Быстрое высыхание
- [EG_HB_29]
- Светостойкость
- Хорошая растекаемость
- Трудновоспламеняемый материал

Сертификаты

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s2, d0)

Возможные системные продукты

- PUR H-280-Härter (1975)
- PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- V-890-Verdünnung (1955)
- V-897-Verdünnung (1935)
- V-893-Verzögerer (1981)

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

■ Подготовка поверхности



[U2_HB_22]
[U2_HB_21]
[U2_LH_3]

Подготовка материала




■ Замешивание

Добавить отвердитель при перемешивании и довести смесь до однородного состояния.

[ZB_HB_22]
[ZB_HB_19]
[ZB_HB_13]

Порядок применения



Наносить распылением.

Нанесение краскопультом: форсунка 1,6 - 1,8 мм; давление распыляющего воздуха: 2 - 3 бар

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

[VA1_HB_25]
[VA1_HB_53]

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

■ Высыхание

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Общие указания

При работе с сертифицированными продуктами и системами руководствоваться данными соответствующих отчетов об испытаниях/ сертификатов и технических описаний.

[H_HB_14]


Рабочий инструмент / очистка



Рабочий инструмент очищать растворителем WV-891-Waschverdünnung или V-890-Verdünnung.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



Средства
индивидуальной
защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже А /Р2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полнотью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязательными. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.