



PUR CL-240-Colorlack

Nehořlavý, světlolalý dvousložkový barevný lak s vysokou krycí schopností



0736/2024
USCG-Nr.:
164.112/EC07/36/115521-02


Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	288	200	60	22
	Balení	1 l	2,5 l	5 l	20 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03	05	20
	Číslo výrobku				
20 mat					
speciální odstíny	1801	■	■	■	■
30 polomat					
reinweiß (RAL 9010)	1965			■	■
weiß (RAL 9016)	1967			■	■
speciální odstíny cenová třída I	1996	■	■	■	■
šedá hliníková (RAL 9007)	2004	■		■	
báze A	015158	■	■		
báze C	015159	■	■		

Spotřeba

100 - 120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Dřevo a materiály na bázi dřeva
- Hodnotný nábytek
- Nábytek do kuchyní a koupelen
- Interiérové vybavení lodí
- Dílce pro obchody a stavbu veletrhů
- Jako lak na sklo (ve spojení s PUR GLA-820)
- Jako metalický nátěr (ve spojení s UMA-824)
- Pouze pro profesionální uživatele

Vlastnosti výrobku



- Velmi dobrá krycí schopnost
- Vynikající rozliv
- Pro zpracování i na vertikálních plochách
- Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Odolný vůči horké vodě a vodní páře
- Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladech
- Vhodné pro interiérové vybavení lodí (IMO)
- Světlolalý
- Příjemný na dotyk
- Bez aromátů

Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylát
Hustota (20 °C)	Cca 1,21 g/cm ³
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ **DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků"**



- EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B (IMO-Zertifizierung)
- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s1, d0)

Zkušební normy DIN 68861, 1B Odolnost proti chemikáliím

Další informace ➤ Pflegehinweise für lackierte Möbeloberflächen

Systémové produkty

- PUR H-280-Härter (1975)
- PUR IF-235-Isolierfüller (3218)
- PUR SL-210-Schichtlack (2005)
- Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller ^[fac] (3265)
- Überzugslacke
- V-89X-Verdünnung
- PUR GLA-820-Glaslackadditiv (1946)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- MM-823-Mattierungsmittel (3867)
- UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%
- **Příprava podkladu**
Masné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.
Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.
Broušení dřeva provádějte pomocí P 180 - 320.
Broušení plniče provádějte pomocí P 240 - 320 .

Příprava směsi



- **Míchání**
10: 1 s PUR H-280 podle objemu (100: 8 podle hmotnosti)
Tužidlo přidejte za stálého míchání a směs se homogenizuje.
Doba zpracování max. 8 hodin, vyšší teploty jej mohou zkrátit.
V případě zpracování pomocí přísad a aditiv dodržujte, prosím, pokyny v technickém listu systémového produktu.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.
Stříkání.
Pistole s pohárkem: tryska 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašování: 2 - 3 bar.
Stříkání Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.
Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.
Bezprostředně před druhým nátěrem proveďte mezibrus (P 240 - 320).
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



- Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.
Pro dosažení neomezené odolnosti proti poškrábání a zvýšení chemické odolnosti, doporučujeme přelakovat světlotálými bezbarvými laky
- **Schnutí**
Suchý proti prachu: po cca 40 minutách
Přelakovatelný: po cca 2 hodinách
Stohovatelný: po sušení přes noc
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.
 - **Ředění**
Připraveno k použití, v případě potřeby naředte přípravkem V-890, V-897 nebo V-893.

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":
Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).
Pro udržení hodnoty povrchu doporučujeme pravidelné čištění a údržbu pomocí bavlněného hadříku bez




žmolků. Používejte, prosím, prostředky bez rozpouštědel a bez silikonů.
Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.
Pro aplikace podle směrnice o lodním vybavení platí maximální mokrá aplikační dávka 360 g/m².

Nářadí / čištění



Airless-, Airmix stříkací zařízení, pistole s pohárkem
Čištění pracovního nářadí provádějte pomocí výrobků WV-891-Waschverdünnung nebo pomocí V-890-Verdünnung.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.