




PUR CL-240-Colorlack

Ugunsdroša, gaismas izturīga, 2K krāsas laka ar lielu segspēju



0736/2021
USCG-Nr.:
164.112/EC0736/116521-00



Krāsu tonis	Pieejamība				
	Skaitis paletē	288	200	60	22
	VPE	1 l	2,5 l	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05	20
	Preces Nr.				
PUR CL-240/20 matēts					
necaurspīdīgi, speciālie krāsu toņi, I. cenu klase	1801	■	■	■	■
necaurspīdīgi, speciālie krāsu toņi, II. cenu klase	1802	■	■	■	■
necaurspīdīgi, speciālie krāsu toņi, III. cenu klase	1803	■	■	■	■
PUR CL-240/30 pusmatēts					
tīri balts (RAL 9010)	1965			■	■
balts (RAL 9016)	1967			■	■
necaurspīdīgi, speciālie krāsu toņi, I. cenu klase	1996	■	■	■	■
necaurspīdīgi, speciālie krāsu toņi, II. cenu klase	1997	■	■	■	■
necaurspīdīgi, speciālie krāsu toņi, III. cenu klase	1998	■	■	■	■
	2003	■		■	
	2004	■		■	

Patēriņš

100 - 120 ml/m² uz vienu darba soli





Izmantošanas jomas



- Koksne un koksnes materiāli
- Augstas kvalitātes mēbeles
- Virtuves un vannas istabas mēbeles
- Kuģu interjeri
- Veikalu un izstāžu būvniecība
- Ideāli piemērots virsmām, kas iepriekš apstrādātas ar Remmers PUR pildvielām
- Kā stikla laka (saistībā ar PUR GLA-820)
- Kā metāla pārklājums (savienojumā ar UMA-824)
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Ļoti laba necaurredzamība
- Lieliska saliešana
- Apstrādei arī uz vertikālām virsmām
- Ļoti laba izturība pret ķīmiskām vielām
- Izturīgs pret karstu ūdeni un ūdens tvaikiem
- Grūti uzliesmojoša
- Gaismizturīgs
- Patīkama haptika
- Nesatur aromātiskas vielas

Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāts
Blīvums (20 °C)	apt. 1,21 g/cm ³
Iztecēšanas laiks DIN 4 kausā	apt. 37
Smarža	Raksturīgs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- [DIN EN 71-3 "Noteiktu elementu migrācija"](#)
- [Ugunsdrošības klasifikācija saskaņā ar DIN EN 13501-1 \(C-s2, d0\)](#)
- [EK tipa pārbaudes sertifikāts \(IMO sertifikācija\)](#)

pārbaudes standarti

DIN 68861, 1B izturība pret ķīmiskām vielām

Iespējamie sistēmas produkti

- [PUR H-280-Härter \(1975\)](#)
- [V-890 šķaidītājs \(1955\)](#)
- [PUR PF-230-Pigmentfüller \(1958\)](#)
- [PUR GLA-820-Glaslackadditiv \(1946\)](#)
- [V-893-Verzögerer \(1981\)](#)
- [V-897-Verdünnung \(1935\)](#)
- [SM-820-Strukturmittel \(1942\)](#)
- [MM-823-Mattierungsmittel \(3867\)](#)
- [UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv \(3249\)](#)
- [Aqua PF-430-Pigmentfüller \(3265\)](#)
- [Schichtlacke](#)
- [Füller](#)
- [Überzugslacke](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.



Koksnes mitrums: 8 - 12%

■ Sagatavošana

Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

Kosnes slīpēšanu veikt ar P 100 - 180.

Plates slīpēšanu veikt ar 180 - 320.

Pildvielas slīpēšanu veikt ar 240 - 320.

Sagatavošana



■ Piemaisījums


[ZB_HB_44]

Maisot pievienot cietinātāju un maisījumu homogenizēt.

Apstrādes laiks maks. 8 stundas, augstāka temperatūra to var saīsināt.

Apstrādājot ar piedevām un aditīviem, lūdzu, skatiet sistēmas produkta tehnisko datu lapu.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Izsmidzināšana.

Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-3 bar.

Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar.

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 100 bar,

sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.

Tieši pirms turpmākajām darbībām veikt slīpēšanu (P 240 - 320).

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Lai sasniegtu neierobežotu stiprību pret gredzena skrāpējumiem, mēs iesakām krāsot ar piemērotām, gaismas izturīgām caurspīdīgām lakām.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 40 minūtēm

Pārkrāsojama: apt. pēc 2 stundām

Sakraujama: pēc žūšanas naktī

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Gatavs apstrādei, ja nepieciešams, atšķaidiet ar V-890, V-897 vai V-893.

Norādījumi

Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapu.

Lai saglabātu virsmas vērtību, mēs iesakām regulāru tīrīšanu un kopšanu ar kokvilnas audumu bez plūksnām. Lūdzu, izmantojiet kopšanas līdzekļus, kas nesatur šķīdinātājus un silikonu.



Darba instrumenti/tīrīšana


Airless-, Airmix smidzinātāji, izsmidzinātājs ar kausu



Darba instrumentu tīrīšana ar mazgāšanas atšķaidītāju WV-891 vai ar atšķaidītāju V-890. Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.