



PUR CL-240-Colorlack

Цвет	Доступные позиции				
	Кол-во на палете	288	200	60	22
Единица упаковки	1 л	2,5 л	5 л	20 л	
Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.	ведро жест.	ведро жест.	
Код упаковки	01	03	05	20	
Арт. №					
PUR CL-240/20 мат.					
	1801	■	■	■	■
	1802	■	■	■	■
	1803	■	■	■	■
PUR CL-240/30 полуматовый					
	1965			■	■
	1967			■	■
	1996	■	■	■	■
	1997	■	■	■	■
	1998	■	■	■	■
	2003	■		■	
	2004	■		■	

Область применения



- Древесина и древесные материалы
- Высококачественная мебель
- [AW_LH_7]
- Внутренняя отделка плавсредств
- Оформление торговых помещений и строительство выставочных стендов
- [AW_LH_8]
- [AW_HB_65]
- [AW_HB_66]
- Для профессионального применения

Свойства



- Высокая укрывистость
- Отличная растекаемость
- Может применяться для лакирования вертикальных поверхностей
- Очень хорошая химстойкость
- [EG_IDL_88]
- Трудновоспламеняемый материал



- Светостойкость
- Приятная фактура поверхности
- Не содержит аренов

Сертификаты

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s1, d0)
- EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B (IMO-Zertifizierung)

Возможные системные продукты

- PUR H-280-Härter (1975)
- V-890-Verdünnung (1955)
- PUR PF-230-Pigmentfüller (1958)
- PUR SL-210-Schichtlack (1962)
- PUR GLA-820-Glaslackadditiv (1946)
- V-893-Verzögerer (1981)
- V-897-Verdünnung (1935)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- MM-823-Mattierungsmittel (3867)
- UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)
- Aqua PF-430-Pigmentfüller (3265)
- [schichtlacke_1965]
- [fueller_1965]
- [ueberzugslacke_1965]

Подготовка к выполнению работ■ **Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
Влажность древесины: 8 - 12 %

■ **Подготовка поверхности**

Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.

Шлифовка древесины зерном P 100-180.

[U1_HB_5]

[U1_HB_6]


Подготовка материала■ **Замешивание**

[ZB_HB_11]

Добавить отвердитель при перемешивании и довести смесь до однородного состояния.

[ZB_HB_10]

[ZB_HB_13]

Порядок применения

Тщательно перемешать материал.

Наносить распылением.

[VA1_HB_36]

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

[VA1_HB_37]

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.



Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

[VA1_HB_74]

■ Высыхание

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Общие указания

При работе с сертифицированными продуктами и системами руководствоваться данными соответствующих отчетов об испытаниях/ сертификатов и технических описаний.

[H_HB_14]

Рабочий инструмент / очистка



Рабочий инструмент очищать растворителем WV-891-Waschverdünnung или V-890-Verdünnung.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что в след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.