



PUR SL-212-Schichtlack

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	60	22
	Единица упаковки	5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
PUR SL-212/20			
	1972	■	■
PUR SL-212/30			
	1971	■	■
PUR SL-212/50			
	1970	■	

Область применения



- Грунтовочное и финишное покрытие
- Массив и шпон
- Высококачественная мебель
- [AW_LH_7]
- Столешницы
- Применение в качестве покрывного лака поверх цветных лаков ([повышение стойкости к царапинам/ степени блеска])
- Для профессионального применения

Свойства



- Быстрое высыхание
- Хорошая шлифуемость
- Хорошая растекаемость
- Очень хорошая химстойкость
- Светостойкость
- [EG_HB_83]
- Высокая заполняющая способность
- [EG_HB_76]
- Высокая стойкость к истиранию

Сертификаты

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Возможные системные продукты

- PUR H-280-Härter (1975)
- V-890-Verdünnung (1955)
- V-897-Verdünnung (1935)



- > V-893-Verzögerer (1981)
- > PUR GLA-820-Glaslackadditiv (1946)
- > PUR CL-240-Colorlack (1965)
- > SM-820-Strukturmittel (1942)
- > UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)
- > MM-823-Mattierungsmittel (3867)

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

■ Подготовка поверхности

Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.

Шлифовка древесины зерном P 100-180.

Для тонирования поверхности использовать морилку Aqua KB-004, Aqua BB-007 или Aqua PB-006

Подготовка материала



■ Замешивание

[ZB_HB_11]

Добавить отвердитель при перемешивании и довести смесь до однородного состояния.

[ZB_HB_10]

[ZB_HB_13]

[ZB_HB_16]

[ZB_HB_17]

Порядок применения



Тщательно перемешать материал.

Наносить распылением.

[VA1_HB_36]

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

После высыхания и промежуточной шлифовки (P 240 - 320) нанести второй слой продукта.

При необходимости повторить процесс.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

При финишном прозрачном лакировании поверхностей, покрытых цветными лаками, можно при необходимости добавить макс. 10 % цветного лака в прозрачный финишный лак, чтобы предотвратить изменение насыщенности оттенка цветного лака (осветление).

[VA1_HB_39]

Для упаковывания готовых лакированных деревянных изделий использовать воздухопроницаемые материалы.

■ Высыхание



Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Общие указания

[H_HB_14]

[H_HB_15]

Рабочий инструмент / очистка




Рабочий инструмент очищать растворителем WV-891-Waschverdünnung или V-890-Verdünnung.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.