



Retardateur V-893

Dilution lente pour optimiser la fluidité

Disponibilité	
Nbre / palette	126
UC	5 l
Conditionnement	Seau métal
Emballage / Code	05
Art. n°	
1981	■

Consommation

Selon besoin

Domaines d'utilisation



- Dilution des vernis PUR
- Vernis sans reprises pour grandes surfaces et températures élevées
- Application des vernis PUR au rouleau ou au pinceau
- Pour régler la viscosité des lasures qui sont pulvérisées et qui sont traitées ultérieurement
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

Propriétés

- Évaporation lente



Données techniques

Densité (20°C)	Env. 0,96 g/cm ³
Temps d'écoulement en secondes en coupe DIN 4	Env. 12
Odeur	Typique

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- [PUR FG-205-Füllgrund \(5129\)](#)
- [Vernis PU HL-225/90 Grand Brillant \(5131\)](#)
- [Laque PU Color HCL-248/90 Haut brillant \(5138\)](#)
- [Finition polyuréthane SL-21X](#)
- [\[colorlacke_pur_1942\]](#)
- [Fond PU garnissant FG-201 \(1950\)](#)
- [PUR BML-215/10-Vernis mat brillant \(1941\)](#)
- [PUR HL-211/90-Vernis haute brillance \(1961\)](#)



- ASL-226/05 Vernis Anti-rayure (5130)
- PUR AFP-247/05-Anti-Finger-Print-Colorlack (5137)
- Fond PU garnissant, pigmenté PF-230 (1958)
- Fond PU garnissant PF-232 (5132)
- PUR HSC-245/30-High-Solid-Color (2583)

Mise en œuvre




■ Conditions de mise en œuvre

Température (matériel, ambiant et support): +18°C au min. - +25°C au max.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Stockage / Tenue en stock



Minimum 36 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.