



V-893-Verzögerer

Pomalé riedidlo na zlepšenie rozlievateľnosti

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	126
Balenie	
Druh balenia	plechový obal
Kód obalu	05
Číslo výrobku	
1981	■

Spotreba Podľa potreby

Oblasti použitia



- Riedenie PUR-lakov
- Ľahké natieranie veľkých plôch aj pri vysokých teplotách
- Aplikácia PUR lakov natieraním/valčekovaním
- Nastavenie NC moridiel (aplikácia natieraním)
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Pomalé odparovanie

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,96 g/cm ³
Prietokový pohárik (20° C, DIN 4)	Cca 12
Zápach	Typický pre tento druh výrobku

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**
- **PUR BML-215-Brillant-Mattlack (1941)**
- **PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)**
- **PUR IF-235-Isolierfüller (3218)**
- **PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)**
- **PUR SL-21X-Schichtlack**
- **PUR CL-24X-Colorlacke**

Spracovanie




- **Podmienky pri spracovaní**

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Skladovanie

V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.



Upozornenie na likvidáciu
odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.