




## PUR SL-210-Schichtlack

Fondo finitura bicomponente difficilmente infiammabile, in particolare per strutture pubbliche



0736/2021  
USCG-Nr.:  
164.112/EC0736/519-00



Tonalità di colore	Disponibilità		
	Confezioni per pallet	60	22
	<b>Confezioni</b>	5 l	20 l
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	05	20
	<b>Cod. art.</b>		
<b>PUR SL-210/05</b>			
	2005	■	■
<b>PUR SL-210/10</b>			
	2006	■	■
<b>PUR SL-210/20</b>			
	2007	■	■
<b>PUR SL-210/30</b>			
	2008	■	■

### Campi di applicazione



- Vernice di fondo e finitura
- Strutture ospedaliere e ambulatoriali
- Scuole, asili e case di cura
- Mobili di alta qualità
- Mobili da cucina e da bagno
- Arredamento navale
- Arredamento di negozi e fiere
- Legno massello e impiallacciati
- Finitura trasparente di protezione sopra smalti acrilici (resistenza agli anelli/grado di brillantezza)
- Per utilizzatori professionali

### Caratteristiche



- Rapida in essiccazione
- Buona carteggiabilità
- Ottima distensione
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche



- Resistente alla luce
- Difficilmente infiammabile
- Senza composti aromatici
- Non ha un effetto citotossico (non dannoso per le cellule)

#### Certificazioni

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s2, d0)
- EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B (IMO-Zertifizierung)
- Test auf Zytotoxizität (ISO 10993-5, ISO 10993-12)

#### Informazioni aggiuntive

- [Pfleghinweise für lackierte Möbeloberflächen](#)

#### Possibili prodotti del sistema

- [PUR H-280-Härter \(1975\)](#)
- [V-890-Verdünnung \(1955\)](#)
- [V-897-Verdünnung \(1935\)](#)
- [V-893-Verzögerer \(1981\)](#)
- [PUR GLA-820-Glaslackadditiv \(1946\)](#)
- [PUR CL-240-Colorlack \(1965\)](#)
- [SM-820-Strukturmittel \(1942\)](#)
- [UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv \(3249\)](#)
- [MM-823-Mattierungsmittel \(3867\)](#)

#### Preparazione

##### ■ Requisiti del sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.  
Umidità del legno: 8 - 12 %

##### ■ Preparazione

Lavare i legni di grassi o resinosi con il diluente universale V-890-Verdüner  
Carteggiatura del legno grana 100 - 180.  
Se si desidera colorare il supporto, mordenzare con Aqua KB-004, Aqua BB-007 o Aqua PB-006.

#### Rapporto di catalisi e diluizione



##### ■ Miscelazione

[ZB\_HB\_46]

Aggiungere l'indurente miscelando continuamente fino a rendere omogeneo il prodotto catalizzato.

Tempo di lavorabilità: max. 8 ore a 20°C, a temperature più alte il tempo può essere più breve.

Nella lavorazione con additivi attenersi alle indicazioni della scheda tecnica del prodotto del sistema.

#### Applicazione



##### ■ Condizioni per l'impiego

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +18 °C a max. 25 °C.

Miscelare bene il prodotto.

A spruzzo

Pistola a tazza: ugello: 1,8 - 2,0 mm; pressione: 2 - 3 bar.

Verniciatura a spruzzo airless: ugello: 0,23 - 0,28 mm, pressione: 80 - 120 bar.

Verniciatura a spruzzo airmix: ugello: 0,23 - 0,28 mm, pressione in uscita: 80 - 100 bar, aria laterale: 1,2 - 2 bar.



Dopo l'essiccazione e la carteggiatura intermedia (grana 240 - 320) applicare la seconda mano con lo stesso prodotto.

Se necessario, ripetere l'operazione.

Chiudere bene le confezioni iniziate e consumarle possibilmente entro breve tempo.

## Note per l'impiego



Verificare la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore realizzando una superficie campione.

Per la finitura di superficie smaltate è possibile aggiungere al prodotto fino a un massimo del 10 % della finitura per prevenire il viraggio del colore (sull'asse della luminosità) dello smalto.

L'intervallo di tempo in cui il prodotto può essere sopravverniciato senza carteggiatura intermedia si orienta alle indicazioni sotto "Verniciabilità" (tempo di essiccazione). Se questo periodo viene superato, la superficie deve essere leggermente carteggiata e spolverata immediatamente prima della mano successiva.

Per l'imballaggio dei pezzi verniciati utilizzare materiali permeabili all'aria.

### ■ Essiccazione

Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.

A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente.

## Note

Per mantenere nel tempo la qualità della superficie consigliamo una pulizia periodica con un panno di cotone. Utilizzare detergenti senza silicone né solventi.

Piccoli danni meccanici possono eventualmente essere riparati con il Set di riparazione Remmers.

Per prodotti e cicli certificati, atterarsi ai relativi rapporti di prova/certificati e alle schede tecniche.


## Attrezzatura / Pulizia



Lavare l'attrezzatura con il detergente WV-891-Waschverdünnung oppure il diluente V-890-Verdünnung.

Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

## Immagazzinamento / Conservabilità



Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

## Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

## Dispositivi di protezione individuale

Per l'applicazione a spruzzo è obbligatorio indossare una maschera respiratoria con filtro combinato min. A/P2 e occhiali protettivi. Indossare un indumento di protezione e guanti adeguati.

## Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. Conferire per il riciclaggio le confezioni completamente svuotate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non far pervenire nelle canalizzazioni. Non versare negli scarichi.



Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.