



PUR SL-210-Schichtlack

Nehorľavý dvojzložkový viacvrstvový lak obzvlášť pre verejné zariadenia




Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	60	22
	Balenie	5 l	20 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	20
	Číslo výrobku		
PUR SL-210/05			
bezfarebný hlboký mat	2005	■	■
PUR SL-210/10			
bezfarebný nevýrazný mat	2006	■	■
PUR SL-210/20			
bezfarebný mat	2007	■	■
PUR SL-210/30			
bezfarebný polomat	2008	■	■

Spotreba 80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru



Oblasti použitia



- Základný a vrchný náter
- Nemocničné & ambulantly zariadenia
- Školské, predškolské & opatrovateľské zariadenia
- Vysokohodnotný nábytok
- Kuchynský & kúpeľňový nábytok
- Interiérové vybavenie lodí
- Obchody a veľtržné stavby
- Masívne a dyhované drevo
- Vhodný na prelakovanie krycích farieb (odolnosť v prsteňovom teste/stupeň lesku)
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Rýchle schnutie
- Dobrá brúsiteľnosť
- Dobrá rozlievateľnosť
- Veľmi dobrá odolnosť proti chemikáliám
- Svetlostály
- Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1: C-s2,d0 na vhodných podkladoch
- Vhodné pre interiérové vybavenie lodí (IMO)
- Bez arómátov
- nepôsobí cytotoxicky (nepoškodzuje bunky)

Informácie o výrobku

Spojivo	Polyakrylátová živica
Hustota (20 °C)	Cca 0,94 g/cm ³
Zápach	Typický pre tento druh

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

➤ **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**



- **Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s2, d0)**
- **Konformitätserklärung (Schiffsausrüstungsrichtlinie)**
- **Test auf Zytotoxizität (ISO 10993-5, ISO 10993-12)**

Skúšobné normy

DIN 68861, 1B Odolnosť proti chemikáliám

Dalšie informácie

- **Pflegehinweise für lackierte Möbeloberflächen**

Systémové produkty

- **PUR H-280-Härter (1975)**
- **PUR GLA-820-Glaslackadditiv (1946)**
- **SM-820-Strukturmittel (1942)**
- **V-89X-Verdünnung**
- **Remmers PUR Colorlacke**
- **Aqua Beizen**
- **UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)**
- **MM-823-Mattierungsmittel (3867)**

Prípravné práce

■ **Požiadavky na podklad**

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt.

Vlhkosť dreva: 8-12%

■ **Príprava podkladu**

Mastné a živcovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vypchať.

Drevo vybrúste brúsnym papierom zrnitosti P 100 - 180.

Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

Príprava zmesi



■ **Miešanie**

10: 1 s PUR H-280 podľa objemu (100: 10 podľa hmotnosti)

Počas miešania pridajte tužidlo a zmes dôkladne premiešajte.

Čas spracovania je max. 8 hodín, vyššie teploty ho môžu aj skrátiť.

Pri použití prísad a aditív, prosím, dodržujte príslušné technické listy systémových produktov.

Spracovanie



■ **Podmienky pri spracovaní**

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Striekanie

Nádobková pištoľ: tryska: 1,8 - 2,0 mm; tlak rozprašovaného vzduchu: 2 - 3 bar

Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

Druhý náter urobte po uschnutí a medzibruse (P240-320).

V prípade potreby postup zopakujte.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Pri lakovaní farebných plôch je možné v prípade potreby pridať max. 10% farby do produktu, aby ste zabezpečili optickú zhodnosť odtieňa (na osi svetelnosti farebného priestoru) s podkladovým farebným lakom.

Časový úsek, kedy je možné produkt prelakovať bez medzibrúsenia, sa orientuje podľa údajia "ďalej spracovateľný" (čas schnutia). Po prekročení tohto časového úseku je potrebné plochu bezprostredne pred ďalšími pracovnými krokmi prebrúsiť a zbaviť prachu.

Pre balenie hotových lakovaných dielov použite priepustné materiály.

Optimalizované odvzdušňovanie v kombinácii s lepením čerstvých dýh na dreveniny s hrubými pórmí: minimálny prídavok

30 % V-899.

■ **Sušenie**

Suchý proti prachu: po cca 20-30 minútach

Prelakovateľný: po cca 2 hodinách

Stohovateľný: po sušení cez noc

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

■ **Riedenie**



Prípravené na použitie, v prípade potreby zriedte s V-890, V-897 alebo V-893.

Upozornenie


DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":
Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).
Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrojúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.
Drobné mechanické poškodenia je možné odstrániť pomocou opravnej sady Remmers.
V prípade certifikovaných produktov a certifikovaných povrchových úprav je potrebné dodržiavať príslušné certifikáty/testy a technické listy produktov.
Pre aplikácie podľa smernice o lodnom vybavení platí maximálna mokrá aplikačná dávka 360 g/m²

Pracovné náradie, čistenie



Airless-, Airmix striekacie zariadenie, pištoľ s prietokovým pohárom
Pracovné nástroje vyčistíte pomocou riedidla WV-891-Waschverdünnung alebo V-890-Verdünnung.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.