



## Carbolin



| Atspalvis       | Variantai           |                |             |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------|
|                 | Kiekis ant paletės  | 84             | 22          |
|                 | <b>Pakuotė</b>      | <b>2 x 5 l</b> | <b>20 l</b> |
|                 | Pakuotės rūšis      | W bakelis      | W bakelis   |
|                 | Pakuotės kodas      | 05             | 20          |
|                 | <b>Artikulo Nr.</b> |                |             |
| Natūralus rudas | 2015                | ■              | ■           |

### Panaudojimo sritys



- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, pastogėms, apkalimams ir pan.
- [AW\_HL\_13]

### Savybės



- Atsparu oro sąlygų poveikiui ir UV spinduliams
- Nepralaidu vandeniui
- Apsauga nuo druskų

### Produkto duomenys

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Tankis (20 °C) | Apie 1,02 g/cm <sup>3</sup> |
| Blizgumas      | Pusiau blizgus              |

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


### Galimi sistemos produktai

- **Holzschutz-Grund\* (2066)**  
Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

### Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
- Paruošimas  
Kruopščiai pašalinti atsilupusius senus dažus, riebalus, dulkes ir kitus nešvarumus.

### Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.  
Prieš naudojimą gerai išmaišyti  
Priemonę tolygiai paskirstyti dažant arba purškiant.  
Jei reikia, po džiūvimo galima dengti antrą sluoksnį  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

### Apdorojimo nurodymai

- [U2\_HL\_2]  
Dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos medžiagas, reikia užtepti lazūrinių dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.
- Džiūvimas  
[TR\_A\_1]  
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
- Skiedimas  
Paruoštas naudoti




#### Darbo įrankiai/ valymas



Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu  
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

#### Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Asmeninės apsaugos priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotės atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.