



WPC-Imprägnier-Öl

Масло натуральное на основе растворителя для террас, садовой мебели, изгородей из ДПК, Resysta®, бамбука




Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	672	200
	Единица упаковки	3 x 0,75 л	2 x 2,5 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	03
	Арт. №		
farblos / бесцветный	2087	■	■
braun / коричневый	2088	■	■
grau / серый	2089	■	■

Расход

В зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности ~ 50 мл/м² на один рабочий проход



Область применения



- Для внутренних и наружных работ
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы
- Древесно-полимерные композитные материалы
- ДПК, Resysta и бамбук

Свойства



- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Масло-, жиро- и грязеотталкивающие свойства
- Простота в применении
- Вариант farblos (бесцветный): для освежения цвета поверхности
- Варианты braun (коричневый) и grau (серый): для усиления (интенсификации) исходного оттенка на длительный срок
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия

**Технические параметры продукта**

Время стекания (сек.) в вискозиметре ISO Cup 3	>28,0 сек.
Связующее вещество	алкидная смола
Плотность	~ 0,80 г/см ³
Время стекания (сек.) в вискозиметре DIN 4	~ 17 сек
Запах	характерный для растворителей

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

➤ **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Возможные системные продукты

- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Grünbelag-Entferner* (0676)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Подготовка к выполнению работ

■ **Требования к обрабатываемой поверхности**

Материал для обработки уже выветренных (подвергавшихся атмосферному воздействию) поверхностей.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков.

■ **Подготовка поверхности**

ДПК при необходимости предварительно обработать средством Holz-Tiefenreiniger.

Водоросли удалить средством Grünbelag-Entferner*.(*) Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).

Бамбук предварительно обработать средством Grünbelag-Entferner*.

Порядок применения

■ **Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Наносить кистью.

Тщательно перемешать материал.

Нанести материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью (хлопок).

Невпитавшийся материал снять сухой кистью или тканью спустя макс. 30 минут.

Через 4-6 часов осмотреть поверхность и в зависимости от результата нанести продукт повторно.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

В течение нескольких месяцев эксплуатации покрытие WPC-Imprägnier-Öl в процессе атмосферного воздействия равномерно выветривается (происходит естественное сокращение толщины пленки). Обновление покрытия WPC-Imprägnier-Öl можно выполнять без подшлифовки поверхности.

Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять покрытие не реже одного раза в год.



Опасность самовоспламенения (DGUV Information 209-046)

Не работать с продуктом на том же рабочем месте, где используются нитроцеллюлозные лаки и морилки; загрязненную продуктом ткань (ветошь, рабочую одежду) собрать в огнеупорный контейнер и утилизировать.

■ Высыхание

Нанесение следующего слоя: ~ 4 - 6 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ Разбавление

Продукт готов к применению

Рабочий инструмент / очистка




Кисть малая (с натуральным ворсом), кисть флейцевая (с натуральным ворсом), безворсовая хлопчатобумажная ткань

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 5 лет.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой и информацией о продукте!

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/ф): макс. 700 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 700 г/л.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.