



WPC Impregnation Oil

- WPC-Imprägnier-Öl -

Lahustipõhine õli WPC, Resysta & bambusest terrassidele ja aedadele




Värvitoon	Saadavus		
	Kogus alusel	672	200
	Suurus / Kogus	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Pakendi tüüp	Ämber	Ämber
	Pakendi kood	01	03
	Artikli number		
Värvitu/Farblos	2087	■	■
Pruun/Braun	2088	■	■
Hall/Grau	2089	■	■

Kulu

Olenevalt aluspinnast vastuvõtuvõimest u 50 ml/m² tööetapi kohta



Kasutusala



- Sise- ja välitingimustes
- Piiratud mõõtuhooldvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
- Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
- Terrassidele, aedadele, aiamööblile ja teistele ehitusdetailide elementidele
- Puit-plast-komposiitmaterjalid
- WPC (Wood-Plastic-Composite), Reysta ja bambus

Omadused



- Vetthülgav
- Õli, rasva ja mustust tõrjuv
- Lihtne töödelda
- Värvitu: värvi värskendamiseks
- Pruun ja hall: algse värvitooni püsivaks intensiivistamiseks
- Järeltöödeldav ilma lihvimiseta

Toote andmed

Sideaine	Alküüdvaik
Tihedus	U 0,80 g/cm ³
Lõhn	Lahusti lõhnaga

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- [Wood Cleaner \(2640\)](#)
- [Wood Lightener \(2641\)](#)



Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Materjal juba kahjustunud pindade töötlemiseks.
Aluspind peab olema kuiv, rasva-, vaha-, mustuse- ja tolmuvaba.

■ Ettevalmistamine

Töödelge WPC pinda vajaduse korral eelnevalt tootega (Wood Cleaner).
Vetikad tuleb kõrvaldada tootega (Green Growth Remover)* (*kasutada biotsiidi ettevaatlikult. Lugada enne kasutamist alati toote silti ja toote infolehte!).
Töödelge bambust eelnevalt tootega (Green Growth Remover)* (kasutada biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugeda alati toote silti või toote infolehte!).

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni max +30 °C.

Kanda pintsliga peale.
Segage materjal korralikult läbi.
Kandke materjal pinnale lasuuripintsliga, laia pintsliga või lapiga (puuvill).
Eemaldage mitteimendunud materjal max 30 minuti möödudes kuiva pintsliga või lapiga.
Vaadeldage pinda 4–6 tunni möödudes ja olenevalt tulemusest kandke vajaduse korral pinnale teine kiht materjali.
Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.
Mitme kuu jooksul laguneb toode „WPC-Imprägnier-Öl“ ilmastikumõjude tõttu ühtlaselt. Seejärel saab teha järelhoolduse tootega „WPC-Imprägnier-Öl“ ilma lihvimata.
Avatud ilmastikutingimustes asuvad kohad tuleb vähemalt kord aastas katta hooldusõliga.

Isesüttimise oht (DGUV Informatsioon 209-046)
Ei tohi kasutada samal töökohal, kus kasutatakse nitrotselluloosi sisaldavaid lakke või peitse, koguge määratud tekstiilid (nt puhastuslapid, tööriided, tolmutokogumiskõõrud) tulekindlasse mahutisse ja utiliseerige tulekindlalt (vee all).

■ Kuivamine

Ületöödeldav: u 4 - 6 tunni pärast
Praktikisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskusega.
Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis


Tööriistad/puhastamine



Kandke materjal pinnale lasuuripintsliga, laia pintsliga või lapiga (puuvill).

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist vahendiga „Verdünnung & Pinselreiniger“.
Utiliseerige puhastusjäätmeid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 5 aastat.
Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsemat info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

LOÜ sisaldus vastavalt 2004/42/EÜ

EL-i piirmäär sellele tootele (Kat. A/f): max 700 g/l (2010).
See toode sisaldab < 700 g/l LOÜ.





Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjaltikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.