



Adolit Holzbau B

Vizesbázisú, nehézfémmentes, felhasználásra kész faanyagvédő szer


Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	100	84	24
	Kiszerezés	2,5 kg	5 kg	30 kg
	Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna	műa. kanna
	Göngyölegkód	03	05	30
	Terméksz.			
színtelen	2111	■	■	■
sárga	2112			■
barna	2115		■	■

Anyagsükséglet

Megelőző hatású korhadás és rovarok elleni védelem: 100 ml/m² (= 102 g/m²)



Alkalmazási területek



- Beltéri és védett kültéri faanyagokra
- Talajjal nem érintkező, MSZ EN 335-1 szerint az 1. és a 2. veszélyeztetettségű osztályba sorolt faanyagokra
- Statikai igénybevételnek kitett szerkezeti elemekre
- Statikai igénybevételnek nem kitett szerkezeti elemekre
- KVH hosszoldott gerendákra

Tulajdonságok



- Felhasználásra kész
- Jó penetrációs képesség
- A farontó gombák és rovarok elleni megelőző védelemre
- Nem támadja meg a műanyagot, üveget, vörösrzet és vasat, ill. azok lakkozását.
- Szaga gyenge, jellegzetes

Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 1,02 g/cm ³
Megjelenés/szín	kémiai hatás okozta sárgásság
Szag	gyenge, jellegzetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Wohnraum-Lasur (2400)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- AG-20-Allgrund (7150)
- VL-60/sm-Venti-Lack 3in1 (7170)

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!


Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta és pormentes.
Engedélyezett fa nedvességtartalom: u > 20 % (kivéve a műszárított faanyagok esetében).
A védőkezelés megkezdése előtt ajánlott a faelemeket pontos méretre vágni.
- Előkészítés
A régi festékbevonatot (pl. vastaglazúrokat vagy fedőfestéket), a kérget, a háncsot és a szennyeződések maradványait el kell távolítani.
Adott esetben a száraz fát (u < 20%) be kell nedvesíteni egy felületi permetező segítségével vízzel.



Feldolgozás

Csak szakipari felhasználók számára!



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alaph felület hőmérséklete: min. + 5 °C.

Ecsetelés, áztatás és szórás (kizárólag szóróalagútban).
Száradás után (min. 4 hét) a kezelt fafelületet megadott oldószeres- vagy vizes bázisú festékekkel lehet tovább kezelni.
A kezelt fát a száradásnál és a favédőszer kimosódás veszélye miatt tető alatt kell tárolni egy szilárd és át nem eresztő padlón.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



- **Száradás**
Száras: min. 48 óra múlva
Átfesthető: min. 4 hét múlva
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendőek.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Tudnivalók

A termék értékelésre került az (EU) sz. 528/2012 Biocidtermék-rendelete alapján és engedélyezte a Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet (BAuA). Ez az engedély helyettesíti a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) eddigi általános építésfelügyeleti engedélyét.
A DIN 68800-1 szerint a faanyagvédelmi feladatokat megfelelő időben, kellő körültekintéssel, az építésben érintett felekkel (építész, építető, kivitelező) egyeztetve, a szabályozási követelmények és a helyi adottságok figyelembevételével kell megtervezni és végrehajtani.

Munkaeszközök és tisztításuk



Ecset, merítő vagy tartályos telítő, szóróalagút
A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

- Rimmers szerszámok
- [Flächenstreicher \(4540\)](#)

Tárolás/eltarthatóság



Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a dohányzás.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Elsősegélynyújtás

Belégzés esetén:
Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugalmi helyzetbe kell helyezni.
Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrre kerülés esetén:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembe kerülés esetén:
A szemet folyó víz alatt kell néhány percig kiöblíteni, miközben a szemhéjat nyitva kell tartani. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:
A száját ki kell öblíteni és a beteggel bőségesen vizet kell itatni.
Azonnal orvoshoz kell fordulni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.
Hulladék kód 03 02 04* szervesetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
Hulladék kód 03 02 99 közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer

A biocid termékekről szóló rendelet

Hatóanyagok:
100 g szer tartalmaz 4,40 g bórsav és 0,80 g alkil (C12-16) dimetil-benzil-ammónium-klorid .
Engedélysz.:
HU-2019-MA-08-00245-BF



Védelmi útmutatók:

BP 1018 – Megelőző faanyagvédelem – Alapintézkedések
BP 2081 – Favédőszer: ecsetelés, hengerlés, spatulyázás és törlés
BP 2083 – Favédőszerek alkalmazása nyitott berendezésekben

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

A favédőszerek fakárosítók elleni hatóanyagokat tartalmaznak. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében kizárólag a használati útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható. A szerrel minden fölösleges érintkezést kerülni kell. Helytelen használata környezeti károkat okoz és az egészségre veszélyes. Gondosan kell felnyitni és használni.

Munka közben tilos étkezni, inni vagy dohányozni.

Az üzemi feldolgozáskor (szakipari felhasználás) gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

A munkaszünetek előtt és a munka befejezése után kezét kell mosni.

Rendeltetésszerű használat során élelmiszerrel vagy takarmánnyal érintkező faanyagok nem kezelhetők ezzel a készítménnyel.

A szert és a termékmaradékot tilos élővizekbe, a talajra vagy a csatornába önteni.

A kezelés lehetőleg, át nem eresztő padozaton történjen; ellenkező esetben megfelelő takarást (fólia/ponyva) kell biztosítani. A kezelt faanyagot nem lehet használni felszíni vizek közvetlen környezetében. Az esetlegesen kifolyó vagy a fáról lecsepegő anyagot újra fel lehet használni vagy ártalmatlanítani kell.

Figyelembe kell venni a BGI 868 (védőkesztyűkre vonatkozó) és a BGI 736 (favédőszeres kezelés és biztonságos munkavégzés -re vonatkozó) irányelveket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.