



## Adolit TPPI

Водоразбавляемое фиксирующееся жидкое концентрированное средство для защиты древесины на основе органических действующих веществ

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	24
	<b>Единица упаковки</b>	<b>30 л</b>
	Тип упаковки	канистра пласт.
	Код упаковки	30
	<b>Арт. №</b>	
farblos / бесцветный	2175	■

### Расход

GK 2 30 g ↓ ↓ ↓ 1m <sup>2</sup> wood	GK 1 30 g ↓ ↓ ↓ 1m <sup>2</sup> wood	GK 3 40 g ↓ ↓ ↓ 1m <sup>2</sup> wood
--	--	--

Необходимый расход при нанесении кистью, опрыскиванием или окунанием: для классов применения GK 1 и 2 = 30 г концентрата на м<sup>2</sup> поверхности древесины.

Необходимый расход при нанесении методом пропитки в ваннах: для классов применения GK 1 и 2 = 30 г концентрата на м<sup>2</sup> поверхности древесины для класса применения GK 3 = 40 г концентрата на м<sup>2</sup> поверхности древесины

### Область применения



- Древесина внутри и вне помещений
  - В первую очередь для хвойной древесины после распиловки
  - Древесина, не имеющая контакта с грунтом, классы применения GK 1, 2 и 3 по EN 335-1
  - Не применять на древесине, которая по своему назначению может контактировать с продуктами питания и кормами
  - Не применять для обширной\* обработки древесины в помещениях бытового назначения и помещениях постоянного или длительного пребывания людей, кроме случаев, когда обработанная древесина надежно отделена от помещения (например, укрыта пленкой и деревянной обшивкой либо гипсокартоном и т.п.).
- \* Обширной считается обработка, в результате которой соотношение площади обработанной поверхности и объема помещения составляет  $\geq 0,2 \text{ м}^2/\text{м}^3$ .
- Для профессионального применения

### Свойства



- Профилактическая защита от дереворазрушающих насекомых и грибов
- Временная защита от синевы и плесени
- Нейтральный запах
- Препятствует коррозии
- Не изменяет оттенок древесины
- Фиксируется в древесине
- После фиксации и полного высыхания может окрашиваться лакокрасочными материалами на растворителе или водными лакокрасочными материалами

**Технические параметры продукта**Плотность (20 °C) ~ 1,01 г/см<sup>3</sup>

Запах характерный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты**

- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7100)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7120)
- Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)
- Adolit Colorpaste (2141)
- HK-Lasur (2250)

\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

**Подготовка к выполнению работ****■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Допустимая влажность древесины (при применении в качестве средства профилактической защиты древесины): ≤ 30 %.

При относительной влажности древесины и > 50% средство может применяться для временной защиты древесины. В этом случае применять минимально 15%-ный раствор средства, древесина должна быть чернового распила; при штабелировании использовать простые штабельные прокладки из древесины (предварительно также пропитанные защитным средством) или из пластика.

Расход (для временной защиты древесины): 150 - 180 мл на м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности древесины

Древесина должна быть распилена до окончательного состояния.

**■ Подготовка поверхности**


Полностью удалить старые лакокрасочные покрытия (например, толстослойные лазури или краски), кору, лыко и загрязнения.

**Подготовка материала****■ Замешивание**

Для приготовления 15%-ного раствора смешать 15 л продукта с 85 л воды.

Раствор доводится до однородного состояния путем кратковременного перемешивания.

Концентрация водного раствора должна составлять не менее 15%.

**Порядок применения****■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: не ниже +5 °C

Для специализированных предприятий: нанесение кистью, окуном, обливом; нанесение распылением только в закрытых установках.

Обработанную древесину для сушки/ фиксации действующего вещества и для защиты от вымывания средства хранить под крышей в течение минимум 2 дней. Дни с заморозками не учитываются при отсчете времени фиксации.

После полного высыхания обработанной древесины (не ранее 4 недель) ее можно окрашивать лакокрасочными материалами на растворителе или водными лакокрасочными материалами.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью и цвет покрытия проверять путем пробного нанесения на образец поверхности.

**■ Высыхание**

Фиксация: не менее 48 часов

Нанесение последующего покрытия: не ранее чем через 4 недели

**Рабочий инструмент / очистка**

Кисть, обливочный туннель, установка для нанесения методом окунания или пропитки в ваннах.

Оборудование должно иметь антикоррозионное покрытие или быть изготовлено из нержавеющей стали.

Инструмент очистить водой сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей.

Не курить в месте хранения.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Меры по оказанию первой помощи**

При вдыхании:

Разместить пострадавшего на свежем воздухе в спокойном положении.

При попадании на кожу:

При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.

При попадании в глаза:

Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

При проглатывании:

Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Код отхода 03 02 02\* хлорорганические консерванты древесины

**Постановление о биоцидных продуктах****Действующие вещества:**

100 г средства содержат 0,5 г Tebuconazol, 0,8 г Propiconazol, 0,8 г IPBC и 0,60 г Permethrin

**Действующие вещества:**

100 г средства содержат 0,50 г Tebuconazol (ISO) , 0,80 г Propiconazol (ISO) , 0,80 г 3-Iod-2-propynylbutylcarbamate и 0,60 г Permethrin (ISO)

**Инструкции по применению биоцидных продуктов:**

BP 1082 – Bekämpfender Holzschutz – Grundmaßnahmen

BP 2082 – Bekämpfender Holzschutz in Sprühanwendungen

BP 1081 – Vorbeugender Holzschutz – Grundmaßnahmen



BP 2081 – Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen

BP 2083 – Anwendung von Holzschutzmitteln in offenen Anlagen

BP 2084 – Anwendung von Holzschutzmitteln in geschlossenen Anlagen

Защитные средства для древесины содержат биоцидные вещества для защиты древесины от вредителей. Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Не контактировать со средством без необходимости. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде.

Вскрывать и применять с осторожностью.

Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить.

Держать вдали от источников огня, защищать от электростатического заряда.

Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом; не вдыхать газы и пары.

При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую вентиляцию.

При покраске окон и входных дверей обеспечить хорошую вентиляцию помещения; держать открытыми все доступные окна и двери (сквозное проветривание, воздухообмен не менее 5/ч); сократить до минимума пребывание на месте проведения работ.

Перед паузами и по окончании работ мыть руки.

Не применять на древесине, которая по своему назначению может контактировать с продуктами питания и кормами

Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию.

Не наносить продукт и не применять обработанную продуктом древесину в непосредственной близости от водоемов, поскольку это может оказать негативное влияние на водную экосистему.

Выполнять нанесение на непроницаемой поверхности, при необходимости укрыть рабочее пространство (пленкой / брезентом). Обработанные деревянные элементы хранить до полного высыхания на твердой непроницаемой поверхности. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

Защищать окружающую среду (почву, водоемы, растения и т.п.) от попадания брызг продукта.

Не применять продукт для обработки деревянных поверхностей в бытовых помещениях; исключение составляют внутренние поверхности окон и дверей.

После высыхания покрытия на древесину, предназначенную для участков с прямым атмосферным воздействием, необходимо нанести финишное полупрозрачное (лазурь) или кроющее покрытие (согласно требованиям EN 927-2). Финишное покрытие необходимо постоянно поддерживать в хорошем состоянии.

Приведенные выше указания должны быть приобщены в виде особой информации к сопроводительным документам на обработанную соответствующим образом древесину.

Дополнительная информация приведена в "Инструкции по обращению с защитными средствами для древесины" ("Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln")

Промышленного объединения Deutsche Bauchemie e.V.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.