



## Adolit Holzwurmfrei

Conservador de madera a base de agua con efecto lento

Color	Disponibilidad
	Cant. por palet 24
<b>UNIDADES DE ENVASADO</b>	
	<b>30 kg</b>
Tipo de envase	Bidón de plástico
Clave de envase	30
<b>Artículo número</b>	
2213	■
2215	■

Consumo / cantidad a aplicar

Medidas de control: 300 ml/m<sup>2</sup>

Protección preventiva en el marco de una aplicación de control: 100 ml/m<sup>2</sup>



Campos de aplicación



- Madera en interiores y exteriores cubiertos
- Control de los insectos que dañan la madera en componentes de madera como cerchas, vigas de madera, suelos, etc.
- Carmosa y la polilla
- Con eficacia preventiva simultánea contra hongos e insectos
- No se apropia para combatir isópteros

Propiedades



- Listo para su utilización
- Buena penetración
- Prevención del deslizamiento según DIN EN 370
- No se producen olores
- Predicados de prueba: Ib = eficaz contra los insectos, Iv = eficaz como preventivo contra los insectos, P = eficaz como preventivo contra los hongos (protección contra la putrefacción).
- No ataca los plásticos, el vidrio, el cobre y el hierro ni su pintura

Certificados

- Zulassung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Posibles productos del sistema

- Wohnraum-Lasur (2400)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7120)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7100)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- AG-20-Allgrund (7150)
- VL-60/sm-Venti-Lack 3in1 (7170)

\*Utilizar los productos biocidas con precaución.

¡Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del empleo!

Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte  
Definir el tipo y el tamaño de la infestación.  
En caso de duda, consulte a un ingeniero de estructuras.  
Lime la madera infestada hasta los agujeros de alimentación más profundos.  
Reforzar o sustituir los componentes de madera estructuralmente debilitados por madera protegida preventivamente.
- Preparativos  
Elimine la suciedad y las fibras de madera sueltas con un cepillo de acero.



#### Elaboración



¡Sólo para aplicadores industriales!

Pintura, impregnación a presión de pozos, impregnación de pozos

##### Pintar:

La cantidad de aplicación requerida suele alcanzarse mediante 3 tratamientos ("húmedo sobre húmedo").

##### Impregnación de pozos:

Teniendo en cuenta la estática, disponer los agujeros (diámetro 10 mm,  $\frac{3}{4}$  del grosor de la viga) a intervalos de 10 cm desplazados entre sí en la dirección de la veta y 5 cm a través de la misma.

Perforar los maderos verticales en un ángulo de 35-45° hacia abajo.

Rellene los agujeros de perforación 3-4 veces y luego séllelos con una espiga de madera impregnada.

##### Impregnación a presión de la perforación:

La inyección a presión permite aplicar el conservante de la madera en una sola operación. No es necesario un ángulo de inclinación, y la inyección a presión también permite trabajar por encima de la cabeza. El diámetro de la perforación es de 5-10 mm. El conservante de la madera se aplica a una presión de 3-10 bares. Para lograr la cantidad de aplicación requerida, la presión de inyección debe mantenerse durante al menos 30 s mientras se observa la presión de trabajo, en función de la capacidad de absorción y del estado de la madera.

Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.

#### Indicaciones para la aplicación



Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto de color.

En el caso de las medidas de control en las salas de recreo o en las salas adyacentes, el uso como sala de recreo sólo se permite cuatro semanas después de su aplicación.

##### ■ Secado

Seco: después de al menos 48 horas

Se puede pintar encima: al menos 4 semanas

Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.

A temperaturas bajas con poco intercambio de aire y elevadas humedades ambientales se puede retrasar el secado.

##### ■ Dilución

Listo para su aplicación

#### Indicaciones

El producto ha sido evaluado de acuerdo con el Reglamento de Biocidas (UE) nº 528/2012 y aprobado por el Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (BAuA). Esta homologación sustituye a la anterior homologación general del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt).

#### Utensilios de trabajo / limpieza



Cepillo de superficie, borla, embudo, bomba de inyección, pulverizador de alto rendimiento (p. ej. Gloria 405/410 T), manguera de presión con cabezal de agarre y manguito, inyector de plástico

Limpiar con agua los utensilios de trabajo inmediatamente después de haberlos utilizado.

Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.

#### Estabilidad de almacenamiento / caducidad



Almacenar en envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños, seco, frío, protegido tanto de la luz solar directa como de temperaturas bajo cero y en ambiente ventilado correctamente.

#### Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

#### Medidas de primeros auxilios

En caso de inhalación del producto:

Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico.

Las personas que han sufrido un desmayo deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

En caso de ingestión:

Enjuagar la boca y beber mucha agua.

Consultar inmediatamente al médico.

#### Eliminación



Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Código de residuo 03 02 04\* Conservantes de la madera inorgánicos

#### Reglamento sobre productos biocidas

#### Ingredientes activos:

100g de producto contienen [EFB\_Wirkstoff\_60] ácido bórico y 3,20 g cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio .

#### Guía de protección:

BP 1081 – Protección preventiva de la madera – medidas básicas

BP 2081 – Conservantes de madera: Pincelado, aplicación con rodillo, uso de espátula y limpieza

BP 2083 - Aplicación de conservantes de madera en instalaciones abiertas

\*Utilizar los productos biocidas con precaución.

¡Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del empleo!

Los conservantes de madera contienen sustancias biocidas para proteger a la madera de las plagas. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente deberán utilizarse como se indica en las instrucciones de uso y únicamente en los lugares autorizados. Deberá evitarse todo contacto innecesario con el producto. El uso indebido puede provocar daños a la salud y al medio ambiente.

Abrir y utilizar cuidadosamente

No comer, beber o fumar durante el trabajo.

En caso de utilizarse en un taller (uso industrial), se deberá ventilar correctamente.

Lavarse las manos antes de los descansos y luego del trabajo.

No deberá utilizarse en superficies de madera que luego tengan contacto con alimentos para personas o animales.

No desechar el producto ni los restos del producto en aguas, suelo o canalización.

Utilizar únicamente en suelos impermeables, de ser necesario utilizar coberturas (láminas / toldos). Las maderas tratadas deberán permanecer hasta su desecación completa en suelos duros e impermeables. Los restos del producto regados al suelo deberán ser recogidos ya sea para su utilización o desecho.

Se deben observar las instrucciones de la BGI868 (guantes de protección) y BGI736 (Productos para la protección de madera, manipulación y trabajo seguro).

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.