



Arte Mundit Eco

- Arte Mundit -

Oplosmiddelvrije, huidvormende peel-off pasta voor het verwijderen van stof, roet en andere vervuilingen zonder water

Leverbaar		
Aantal per pallet		22
Grootte / hoeveelheid	0,2 kg	15 kg
verpakking	monsterdoos	blik
verpakkingscode	83	15
art.nr.		
222030	■	■

Verbruik



Ca. 1,0 kg/m² op vlakke ondergronden
Ca. 1,0 – 3,0 kg/m² op sterk gestructureerde ondergronden
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Sensibel en hoogwaardig voor binnen en buiten
- Oppervlakkige vervuilingen op stucwerk, natuursteen, marmer, beton, baksteen, pleister, gips, geschuurd hout en synthetische bouwmaterialen
- Met name voor het reinigen van brandschade
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen

- Reinigt zelfwerkend met diepte-effect
- Filmvormend en vuilbindend
- Stofvrije reiniging zonder extra water te voegen
- Oplosmiddelvrij
- Zonder EDTA en oppervlakreactieve stoffen

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	0,94 g/ml
pH-waarde (20°C)	ca. 10,5

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none">■ Eisen aan de ondergrond De te reinigen ondergrond moet droog, stofvrij zijn en ontdaan van losse delen.■ Voorbereiding De ondergrond grof met geschikt gereedschap reinigen. Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken. Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.
Verwerking	<p>Alleen voor de professionele verwerker!</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verwerkingsrichtlijnen Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C. <p>Roer het product goed om met een geschikt gereedschap. Met geschikt gereedschap volledig dekkend op de ondergrond aanbrengen. Bring het materiaal manueel aan of met een Airless spuit, volledig dekkend. Uitsparingen en contouren moeten goed worden opgevuld met materiaal. De film na 24 uur en volledige doordroging verwijderen door, indien mogelijk, met constante druk, eraf te trekken. Gereinigde oppervlakken kunnen nagereinigd worden met een vochtige spons of met een middelharde borstel (nylon haren). Zo min mogelijk water gebruiken.</p>
Verwerkingstip	<p>Bij verwerking buiten het te reinigen oppervlak tegen weersinvloeden beschermen. Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.</p>
Opmerking	<p>Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Altijd een proefvlak opzetten! Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.</p>
Gereedschap / reiniging	<p>Kwast, vachtroller, spaan, airless spuitapparatuur Aanbevolen: roestvrijstaal of kunststof gereedschap</p> <p>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.</p> <p>Remmers gereedschap</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Flächenstreicher (4540)➤ Farbrolle FC (4913)➤ Rollerbügel (4449)➤ Epoxyroller (5045)➤ Nylonroller standaard (5066)➤ Heizkörperpinsel (4541)
Opslag / houdbaarheid	<p>In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.</p>
Veiligheidsvoorschriften	<p>Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.</p>
Persoonlijke beschermingsmiddelen	<p>Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.</p>
Afval	<p>Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen. Eventueel vervuild materiaal na verwerking conform de plaatselijk geldende voorschriften verwijderen.</p>

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.