



Lasure bois Long Life UV

Lasure bois décorative avec une protection élevée aux rayons UV

Couleur	Disponibilité				
	Nombre/palette	672	200	96	22
	Unités de conditionnement	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	01	03	05	20
	Art. n°				
gris argent (RC-970)	2234	■	■	■	■
blanc (RC-990)	2235	■	■	■	
chêne rustique (RC-360)	2238	■	■	■	■
chêne clair (RC-365)	2239	■	■	■	■
incolore UV+	2240	■	■	■	■
noyer (RC-660)	2242	■	■	■	■
ébène (RC-790)	2243	■	■	■	
teck (RC-454)	2244	■	■	■	■
vert sapin (RC-960)	2245	■	■	■	
pin (RC-270)	2246	■	■	■	■
pin/mélèze (RC-260)	2247	■	■	■	■
palissandre (RC-720)	2248	■	■	■	■
couleurs spéciales*	2237		■	■	■
Quantité minimum : 5l					


Consommation

Première application: 100 ml/m²

Deuxième application: 60 ml/m²



Domaines d'application



- Bois à l'extérieur
- Eléments en bois aux dimensions stables: par exemple fenêtres et portes (également l'intérieur)
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Revêtement de finition sans biocide sur bois imprégné, p. ex. mobilier de jardin



- Variante incolore UV+ également à titre de couche d'usure sur variante pigmentée pour des bois durablement clairs
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)

Propriétés

- Résistante aux intempéries et aux rayons U.V.
- Haute protection anti-U.V. également pour les teintes claires et la variante incolore UV+
- Résistante à l'encrassement, facile à entretenir
- Résistante au blocking (conformément à la directive all. HO.03)
- Bon rendu
- Exempt de biocides et de cobalt
- Incolore UV + peut également être utilisé comme couche d'usure sur des couches de peinture pigmentées. On peut donc utiliser incolore UV+ pour la rénovation afin d'éviter le fonçage du support.

Caractéristiques techniques

Liant	résine alkyde
Densité (20°C)	env. 0,94 g/cm ³
Temps d'écoulement en secondes en coupe DIN 4	48 s
Odeur	A base de solvants, après séchage caractéristique
Degré de brillance	Satiné

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

Informations supplémentaires

- **Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag**

Préparation du travail

- **Exigences du support**
 Elements en bois de dimensions stables: humidité du bois 11 - 15 %
 Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle:
 Humidité du bois ≤ 18%.
- **Traitement préliminaire**
 Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
 Eliminer par ponçage la surface du bois grisaille / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.
 Eliminer les branches déchirées et détachées et les endroits résineux ouverts et nettoyer-les avec les produits/outils appropriés (p.ex: Solvant V101, Solvant & nettoyeur de pinceaux).
 Prétraiter le bois à l'extérieur, qui doit être protégé contre la pourriture et le bléuissement, avec Primaire de protection du bois*, Crème de protection du bois ou Lasure HK (pas nécessaire pour le bois à l'intérieur).
 Pour l'application sur bois à l'extérieur de la variante Incolore UV+, un traitement préalable avec la Crème de protection du bois incolore* est impérative.
 Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".
 Dépolir soigneusement une application ancienne intacte.



Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, du support et de l'air: entre +5°C et +30°C.

Bien brasser le produit.

Application au pinceau.

Appliquer dans le sens des fibres.

Un léger égrenage intermédiaire, avant l'application de finition, permet d'obtenir une surface particulièrement élégante.

Après séchage, procéder à la 2ème application.

Procéder le cas échéant à 3 applications en variante Incolore UV+ pour fixer la teinte souhaitée sur le long terme. (Couche d'usure, remplacée lors d'une rénovation).

La procédure peut également être utilisée pour des supports prétraités avec Crème de protection du bois ou avec Lasure HK.

Pour les supports traités en blanc, cette procédure n'est pas utile (fonçage, teinte jaune à cause de la couleur du produit incolore UV+).

Traiter les surfaces de bois de bout -contre l'absorption d'eau - par plu- sieurs applications du produit de teinte adaptée.

Sur les fenêtres et portes extérieures, 3 applications sont nécessaires.

Toutes les teintes peuvent être mélangées ensemble.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications



Procéder à un test d'application préalable afin de contrôler l'effet de la teinte et la compatibilité avec le support.

Prévoir une bonne aération pendant la mise en oeuvre et pendant le séchage.

A chaque application de lasure, la teinte est un peu plus intense et la brillance augmentée.

Après séchage, la couche est compatible avec des matières plastiques et des matières bitumineuses.

Pendant la mise en oeuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.

Si des dégradations mécaniques surviennent - tout particulièrement sur application incolore - réparer rapidement celles-ci avec la version Incolore UV+ pour éviter l'apparition, au fil du temps, de décolorations dues par exemple au blanchissement.

Risque d'auto-inflammation (information 209-046 de la 'DGUV' - Assurance accidents obligatoire all.)

Ne pas mettre en oeuvre à proximité de teintures ou laques contenant de la nitrocellulose. Rassembler les textiles salis (p.ex. chiffons, vêtements) dans des récipients résistants au feu, puis éliminer.

■ Séchage

Env. 12h à 20°C/65% humidité relative de l'air

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ Dilution

Prêt à utiliser.

Remarques

Sur bois de mélèze raboté et bois de résineux particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse, zones de bois tardif riche en résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, la seule possibilité est de prépatiner ou de procéder à un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ce bois (brut de sciage), compter avec des intervalles beaucoup plus longs entre deux entretiens / rénovations.

**Outils / nettoyage**


Pinceau (fibres naturelles), rouleau



Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Nettoyant Brosses.
Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Utiliser les emballages entamés le plus vite possible.

**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Ordonnance sur les produits biocides

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): au max. 400 g/l (2010).
Teneur du produit en COV < 400 g/l VOC.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.