



Lithos Fill

Dispersion organique bicomposant pour le revêtement décoratif des façades avec la couleur et la structure de pierre naturelle

Type / Désignation	Disponibilité		
	Nbre / palette		
	UC	10 l	20 kg
	Conditionnement	Bidon plastique	Sac papier
	Emballage / Code	10	20
	Art. n°		
Lithos Fill poudre colorée	223800		■
Lithos Fill liquide	223801	■	
Couleur: Mergel clair A5, Mergel A6, Mergel foncé A7, Massangis A8, Euville clair A20, Euville A21, Euville foncé A22, Savoniere clair A30, Savoniere foncé A31, Balemeg A50, Balemeg Gris A51, Balemeg Jaune A52, Pierre bleue claire A70, Pierre bleue foncée A71, couleurs spéciales			

Consommation

env. 0,5 kg/m² par couche, en fonction de l'application. Toujours appliquer 2 couches.
Déterminer la consommation à l'aide d'une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'utilisation

- Pour la restauration, réparation et reprofilage des supports minéraux comme la pierre naturelle, les briques, le béton et la pierre artificielle
- Lithos Fill est utilisé comme couche décorative sur béton et pierre

Propriétés

- Composé de pierres naturelles

Données techniques

Poids spécifique	1,1 kg/l
Temps de séchage	durcissement à coeur après 24h
Temps de traitement	env. 15 min.

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Préparation

- **Exigences concernant le support**
Le support doit être propre, sec, solide, exempt de parties détachées, impuretés et substances séparatrices.



Préparation



■ Préparation / Mélange

Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à obtenir une consistance adaptée pour la mise en oeuvre.

Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

Le support doit être exempt de poussière et de graisse et est traité auparavant avec Lithos Fill liquide.

La poudre est mélangée avec le liquide et le mélange est reparti sur le support dans la couche fraîche avec une brosse ou une taloche.

Lithos Fill est appliqué en deux couches d'une épaisseur maximum de 5 mm.

Après durcissement à cœur (\pm 24 h), la surface est légèrement poncée avec du papier abrasif ou avec une ponceuse.

■ Durée pratique d'utilisation (20°C)

env. 15 min.

Informations de mise en œuvre

Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.

Important

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Outillage / Nettoyage des outils



Brosse, spatule

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.

Stockage / Tenue en stock



En fûts d'origine fermés, frais, secs et à l'abri du gel, 6 mois.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.