



Lithos Fill

2-componentige organische dispersie voor de decoratieve bekleding van
gevelelementen met de kleur en de structuur van natuursteen

Leverbaar		
Aantal per pallet		
Grootte / hoeveelheid	10 ltr	20 kg
verpakking	plastic can	papieren zak
verpakkingscode	10	20
art.nr.		
223800		■
223801	■	
Kleuren: Mergel Licht A5, Mergel A6, Mergel Donker A7, Massangis A8, Euville Licht A20, Euville A21, Euville Donker A22, Savoniere Licht A30, Savoniere Donkert A31, Balegem A50, Balegem Grijs A51, Balegem Geel A52, Blauwe steen Licht A70, Blauwe steen, Donker A71, Speciale kleur		

Verbruik

ong. 0,5 kg/m² per laag, afhankelijk van de toepassing. Steeds twee lagen aanbrengen.
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Restauratie, opvulling en reprofileren van minerale ondergronden zoals natuursteen, baksteen, beton en kunststeen
- Lithos Fill wordt gebruikt als decoratieve toplaag op beton en steen

Eigenschappen

- Is opgebouwd uit natuursteen

Technische gegevens

Specifiek gewicht	1,1 kg/l
Droogtijd	Volledige doorharding na 24 uur
Verwerkingstijd	ong. 15 Minuten

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, vrij van loszittende delen, onzuiverheden en scheidende stoffen zijn.

Vorbereiding



- Vermengen
Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbaar consistentie is bereikt.

Mengverhouding

Voor 10 kg poeder, 2 tot 3 l vloeistof (Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid)

Lichte behandeling: 1:2 (1 deel vloeistof - 2 delen poeder)
Dikkere behandeling: 1:3 (1 deel vloeistof - 3 delen poeder)

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
De ondergrond moet stof- en vetvrij zijn en wordt vooraf ingestreken met Lithos Fill vloeistof.
Lithos Fill poeder wordt met Lithos Fill vloeistof gemengd en in de natte voorstrijklaag (Lithos Fill vloeistof) gezet met behulp van een borstel of vlakspaan.
Lithos Fill wordt aangebracht in 2 lagen met een maximum dikte van 5mm.
Na doorharding (± 24 u) wordt het oppervlak lichtjes opgeschuurd met schuurpapier of elektrische schuurmachine.



- Verwerkingstijd (+20°C)
ong. 15 minuten

Verwerkingstip Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!


Opmerking Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen. Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging Kwast, spaan



Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid In de ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen, 6 maanden.



Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.