



Enduit à la chaux blanc

Mortier de chaulage à base de chaux naturelle et adjuvants minéraux

| Type de signification | Disponibilité | |
|---|----------------------------------|---------------|
| | Nombre/palette | |
| | Unités de conditionnement | 20 kg |
| | Type de conditionnement | Sac en papier |
| | Clé de fermeture | 20 |
| | Art. n° | |
| Enduit à la chaux blanc | 223913 | ■ |
| Pigment coloré dans des emballages en plastique de 400 g selon le nuancier: Light Grey, Mid Grey, Dark Grey, Raspberry, Terracotta, Verde, Sand, Yellow, Ashes. | | |

Consommation

Env. 1,3 – 2,5 kg/m² par couche (1-2 mm), en fonction du support appliquer 2 couches - 5-10 m²/sac



Domaines d'application



- Surfaces de façades fissurées
- Donne un caractère authentique aux façades
- Pour l'égalisation ou la préparation des façades à recouvrir

Propriétés

- Concentré de poudre à haut rendement
- Exempt de ciment
- A base de chaux
- Effet typique d'un enduit à la chaux
- Le produit est un enduit à la chaux à base de chaux hydraulique naturelle
- Chaux naturelle et adjuvants minéraux



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------|---|
| Poids spécifique | env. 1,3 kg/dm ³ |
| Temps d'emploi | env. 2 h |
| Temps de séchage | env. 24-48 h, en fonction des intempéries, protéger contre la pluie pendant les premières 48 h. Respecter un temps de séchage de env. 12 h entre l'application des différentes couches. |
| Granulométrie | 0,01 mm - 0,63 mm |
| Couleur | Blanc, 'Natural White' |

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Préparation du travail


■ Exigences du support

Le support doit être propre, solide et exempt d'huile, graisse et lubrifiants.
Exempt de sels nuisibles
Absorbant.

■ Traitement préliminaire

Préhumidifier le support.

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +25°C.

[BE_VA1_35]

2 applications nécessaires.

Temps d'attente entre les 2 opérations: au moins 12 h.

Applications

Contrôler l'absorption d'un support sur une zone d'essai suffisamment grande.
Appliquer le produit en une fois frais sur frais pour éviter des reprises.
Utiliser seulement du matériel avec la même charge sur des supports contiguës.
La couleur finale après séchage et durcissement dépend de l'absorption du support, de la condition de l'environnement, de la mise en oeuvre et du traitement ultérieur.
L'infiltration d'humidité du support peut provoquer des décolorations.
Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

■ Séchage

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

Remarques

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outils / nettoyage




Pinceau, brosse, pinceau en laine d'agneau, machine appropriée

Nettoyer les outils et les taches éventuelles à l'état frais avec de l'eau.



Stockage / Conservation

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.